CAPATHERM

SATE ETICS • SITE

ETE 16/0640
EOTA
CERTIFICADO
CERTIFICATE
CERTIFICAT

SISTEMA DE AISLAMIENTO TÉRMICO PARA FACHADAS / EXTERNAL THERMAL INSULATION COMPOSITE SYSTEM / SYSTÈME D'ISOLATION THERMIQUE POUR FAÇADES

CAPA
www.capa.es

ÍNDICE
INDEX

Sistema de Aislamiento Térmico (Terminación con Revestimiento Acrílico)
Thermal Insulation System (Finishing with Acrylic Mortar)
Systéme d'Isolatoin Thermique (Finition avec Mortier Acrylique) **5**

Sistema de Aislamiento Térmico (Terminación con Revestimiento Cerámico)
Thermal Insulation System (Finishing with Ceramic Rendering)
Systéme d'Isolatoin Thermique (Finition avec Revêtement Céramique) **7**

Por qué usar el Sistema Capatherm / Why use Capatherm System / Pourquoi utiliser le Système Capatherm **9**

Ventajas del Sistema Capatherm / Advantages of Capatherm System / Avantages du Système Capatherm **10**

Materiales Necesarios para la Instalación de Capatherm / Materials for Installing Capatherm / Materiaux pour l'Installation de Capatherm **11**

CapaTherm Anclaje 12-13
CapaTherm Unión Perfil de Arranque 14
CapaTherm Malla 160 gr 15
CapaTherm Malla 300 gr 16
CapaTherm Perfil Junta Dilatación 17-18
CapaTherm Perfil Esquinero 19-20
CapaTherm Perfil de Arranque Goterón 21
CapaTherm Separador Perfil de Arranque 22
CapaTherm EPS Grafito 23-24
CapaTherm EPS 25-26
CapaTherm Perfil de Arranque 27-28
CapaTherm Perfil Goterón Ventana 29-30
CapaTherm Perfil Lateral 31
CapaTherm Perfil Interior Ventana 32
AplicaTec Renovación 33-34
AplicaRev Fondo Acrílico 35-36
AplicaRev Mortero Acrílico 37-38
AplicaCer Flex C2TE S1 39-41
CapaColor 0-15 CG2 WA 42-43



LA NUEVA SOLUCIÓN PARA
AISLAMIENTO TÉRMICO DE FACHADAS

THE NEW SOLUTION FOR
THERMAL INSULATION OF FAÇADES

LA NOUVELLE SOLUTION POUR
L'ISOLATION THERMIQUE DES FAÇADES

CAPATHERM

DOS TERMINACIONES
TWO FINISHING
DEUX FINITION

CON REVESTIMIENTO ACRÍLICO
WITH ACRYLIC MORTAR
AVEC MORTIER ACRYLIQUE

CON REVESTIMIENTO CERÁMICO
WITH CERAMIC RENDERING
AVEC REVÊTEMENT CÉRAMIQUE

CAPATHERM

SATE ETICS • SITE

TERMINACIÓN CON REVESTIMIENTO ACRÍLICO
FINISHING WITH ACRYLIC MORTAR
FINITION AVEC MORTIER ACRYLIQUE

APLICATEC RENOVACIÓN

Mortero hidráulico adhesivo para revestimiento de paneles aislantes

Adhesive hydraulic mortar for lining insulation panels

Mortier hydraulique adhésif pour revêtement de panneaux isolants

APLICAREV FONDO ACRÍLICO

Base acrílica usada como fondo de cloración

Acrylic base used as a primer for chlorination

Base acrylique utilisée comme fond de chloration

APLICAREV ACRÍLICO

Revestimiento coloreado para impermeabilización de fachadas

Coloured liner for waterproofing external walls

Revêtement coloré pour imperméabilisation des façades

TERMINACIÓN / FINISHING / FINITION

CON REVESTIMIENTO ACRÍLICO
WITH ACRYLIC MORTAR
AVEC MORTIER ACRYLIQUE



CAPATHERM

SATE ETICS • SITE

TERMINACIÓN CON REVESTIMIENTO CERÁMICO
FINISHING WITH CERAMIC RENDERING
FINITION AVEC REVÊTEMENT CÉRAMIQUE

APLICATEC RENOVACIÓN

Mortero Hidráulico adhesivo para revestimiento de paneles aislantes

Adhesive hydraulic mortar for lining insulation panels

Mortier hydraulique adhésif pour revêtement de panneaux isolants

APLICACER FLEX C2 TE S1

Adhesivo de ligantes mixtos, de elevada adherencia y flexibilidad

Adhesive of mixed binders, with high adhesion and flexibility

Adhésif de liants mélangés, avec une adhérence et une flexibilité élevées

CAPACOLOR 0-15 CG2 WA

Mortero deformable para juntas de 0-15 mm

Deformable mortar for joints of 0-15 mm

Mortier déformable pour joints de 0-15 mm

TERMINACIÓN / FINISHING / FINITION

CON REVESTIMIENTO CERÁMICO
WITH CERAMIC RENDERING
AVEC REVÊTEMENT CÉRAMIQUE



POR QUÉ USAR EL SISTEMA CAPATHERM
WHY USE CAPATHERM SYSTEM
POURQUOI UTILISER LE SYSTÈME CAPATHERM

ES La mejor solución para problemas de impermeabilidad, fisuras, desprendimientos de pintura, etc.

Ideal para medianeras. Evita problemas de humedades, condensaciones y falta de aislamiento.

Impide la humedad exterior, por sus propiedades aislantes y transpirables. Evita condensaciones y moho.

No ocasiona molestias ni requiere desalojar el edificio, pues el sistema de instalación se realiza íntegramente por la parte exterior.

La aplicación del Sistema CapaTherm elevará su edificio a la máxima calificación energética.

Si decide rehabilitar su edificio con nuestro Sistema, podrá acogerse a diversas ayudas económicas de la Administración.

EN The best solution for waterproofing and paint chipping or cracking problems, etc.

Ideal for dividers. Solves moisture, condensation and lack of insulation problems.

Keeps out external moisture with its insulating and breathable properties. Prevents condensation and mildew.

Does not cause inconvenience nor does it require the building to be vacated, as the entire installation system takes place outside the building.

Implementing the CapaTherm System will raise the maximum energy rating of your building.

If you decide to restore your building with our System, you will be eligible for various types of financial assistance from the Government.

FR La meilleure solution pour les problèmes d'imperméabilité, fissures, décollements de peinture, etc.

Idéal pour les murs mitoyens. Évitez les problèmes d'humidité, de condensation et de manque d'isolation.

Empêche l'humidité extérieure de rentrer, avec ses propriétés isolantes et respirantes. Évitez la condensation et la moisissure.

Ne gêne pas et il n'est pas nécessaire de sortir du bâtiment, car le système d'installation est entièrement réalisé à l'extérieur.

L'application du système CapaTherm élèvera votre bâtiment à la cote énergétique la plus élevée.

Si vous décidez de rénover votre bâtiment avec notre système, vous pourrez bénéficier de plusieurs aides financières de la part de l'administration.

VENTAJAS DEL SISTEMA CAPATHERM
ADVANTAGES OF CAPATHERM SYSTEM
AVANTAGES DU SYSTÈME CAPATHERM

ES

- Ahorro energético del 40%.
- Reducción de las emisiones contaminantes.
- Eliminación de puentes térmicos.
- Calificación energética del edificio.
- Rejuvenece la fachada.
- Aumento del valor del inmueble.
- Eliminación de las condensaciones y humedades del inmueble.
- Mejora el aislamiento acústico.

EN

- Energy savings of 40%.
- Reduction of polluting emissions.
- Eliminates thermal bridges.
- Improves energy rating for the building.
- Renews exterior walls.
- Increases the value of the property.
- Eliminates condensation and damp in the building.
- Increases soundproofing.

FR

- Économie d'énergie de 40 %.
- Réduction des émissions polluantes.
- Élimination des ponts thermiques.
- Classe énergétique du bâtiment.
- Rafraîchissement de la façade.
- Augmentation de la valeur du bien.
- Élimination de la condensation et de l'humidité du bien.
- Améliore l'isolation acoustique.



CAPATHERM

MATERIALES NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN

NOTA: Las recomendaciones de uso están basadas en nuestro conocimiento y experiencia. Los datos técnicos se han obtenido en condiciones normales de laboratorio, pudiendo variar en función de las condiciones de puesta en obra. Dado que las condiciones de aplicación no son controlables por nuestra parte, la información de esta ficha no implica responsabilidad de la empresa.

MATERIALS REQUIRED FOR THE INSTALLATION OF CAPATHERM

NOTE: The recommendations for use are based on our own knowledge and experience. The technical data provided have been obtained under normal laboratory conditions, and may therefore vary according to the environmental conditions in the place where the product is used. As the application conditions are beyond our control, the information provided here does not imply that the company accepts responsability for any variations.

MATÉRIAUX NÉCESSAIRES POUR L'INSTALLATION DE CAPATHERM

REMARQUE: Les recommandation d'emploi sont basées sur nos connaissances et notre expérience. Les données techniques ont été obtenues dans des conditions normales de laboratoire et peuvent verier en fonction des conditions de mise en chantier. Sachant que nous ne pouvons pas contrôler les conditions d'application, l'entreprise dégage toute responsabilité concernant les informations figurant sur cette fiche.



capaTherm
Anclaje

info+

(ES) Taco expansionante premontado
Taco con cabeza plástica para reducción de puente térmico
Gran deformabilidad
Apto para hormigón, ladrillo y bloque de hormigón
Rápida puesta en servicio

(EN) Pre-mounted expansion anchor
Plastic-headed anchor for thermal bridge reduction. Great deformability.
Suitable for concrete, brick and concrete block
Quick implementation

(FR) Cheville d'extension pré-assemblée
Cheville avec tête en plastique pour réduction de pont thermique. Grande déformabilité
Convient pour le béton, la brique et en béton
Mise en service rapide

(ES) DESCRIPCIÓN

Taco de fijación con clavo expansionante y rotura de puente térmico, para la fijación de los aislantes del sistema CAPATHERM.

APLICACIONES

capaTherm Anclaje es un taco de fijación universal de golpeo especialmente indicado para el sistema de aislamiento CAPATHERM.

MODO DE EMPLEO

• Realizar con un taladro una perforación sobre el soporte con una broca de 10 mm de diámetro.

• Colocar el taco de fijación en la perforación con el núcleo de plástico premontado.

• Proceder al golpeo del núcleo de plástico hasta su total expansión en el interior del taco de fijación, dentro del soporte original.

• Tajar la parte exterior del taco de fijación, el cual quedará en el 1/3 exterior del espesor del aislante seleccionado, con el aislante y a continuación con APLICATEC RENOVACIÓN.

(EN) DESCRIPTION

Expansion anchor with bolt and thermal break, for fixing the CAPATHERM insulation system.

APPLICATIONS

The capaTherm Anclaje is a universal percussion anchor fixing specifically indicated for the CAPATHERM insulation system.

INSTRUCTIONS FOR USE

•Make a hole on the support using a drill with a 10 mm diameter drill bit.

• Place the anchor in the hole with the pre-assembled plastic core.

• Knock in the plastic core until it is completely expanded inside the anchor in the original support.

• Cut the outer part of the anchor, which will remain on the outer 1/3 of the thickness of the selected insulator, with the insulator and then with APLICATEC RENOVACIÓN.

(FR) DESCRIPTION

Cheville de fixation avec clou à expansion et rupture de pont thermique, pour la fixation des isolants du système CAPATHERM.

APPLICATIONS

capaTherm Anclaje est une cheville de fixation universelle de coup, spécialement indiqué pour le système d'isolation CAPATHERM.

MODO DE EMPLEO

• Percez un trou sur le support avec un foret de 10 mm de diamètre.

• Placez la cheville de fixation dans le trou avec le cercle en plastique préassemblé.

• Frappez sur le cercle en plastique jusqu'à ce qu'il entre totalement à l'intérieur de la cheville de fixation, dans le support d'origine.

• Couper la partie extérieure de la cheville de fixation, et 1/3 dépassera vers l'extérieur par rapport à l'épaisseur de l'isolant choisi, avec l'isolant et ensuite, avec APLICATEC RENOVACIÓN.



capaTherm
Anclaje

TIPOS DE FIJACIÓN Y PRESENTACIÓN / TYPES OF FIXATION AND PRESENTATION / TYPES DE FIXATION ET DE PRÉSENTATION			
LONGITUD (mm) LENGTH (mm) LONGUEUR (mm)	DIÁMETRO DIAMETER DIAMETRE	ESPESOR DEL AISLANTE ISOLATION THICKNESS EPAISSEUR D'ISOLEMENT	TACOS / CAJA UNITS / BOX CHEVILLES / BOÎTE
60	10 mm	10-30 mm	700
70	10 mm	20-35 mm	500
90	10 mm	30-45 mm	500
110	10 mm	40-55 mm	500
130	10 mm	50-65 mm	350
150	10 mm	60-75 mm	300
180	10 mm	70-90 mm	250
220	10 mm	85-110 mm	210



capaTherm Unión Perfil de Arranque

(ES) Unión de perfiles de arranque
Rápida y fácil puesta en servicio

(EN) Connection of start profiles
Quick and easy placing in service

(FR) Union de Profilé de démarrage
Mise en service simple et rapide

info+

(ES) DESCRIPCIÓN

CapaTherm Unión Perfil de Arranque es una pieza de PVC que permite la unión entre perfiles de arranque. Estas piezas aseguran la absorción de las dilataciones que pudiera presentar la perfilería metálica de arranque. Se usarán en nuestro sistema de aislamiento por el exterior, CAPATHERM.

APLICACIONES

CapaTherm Unión Perfil de Arranque se usará como unión de nuestra perfilería de arranque en nuestro sistema SATE de aislamiento por el exterior CAPATHERM.

MODO DE EMPLEO

Se colocará en los extremos de la perfilería de arranque realizando la unión entre ellos.

PRESENTACIÓN

Se presentará en caja de 100 unidades. Conservar en un ambiente fresco y seco.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MATERIAL : PVC rígido
ANCHO : 30 mm aproximadamente

(EN) DESCRIPTION

CapaTherm Unión Perfil de Arranque is a PVC unit which allows the joining of base profiles. These pieces ensure the uptake of the expansion that may occur in the metal base profiles. They are used with our external insulation system, CAPATHERM.

APPLICATIONS

CapaTherm Unión Perfil de Arranque is used to join the base profiles in our ETICS external insulation system by CAPATHERM.

INSTRUCTIONS FOR USE

Place at the ends of the base profiles to create a connection between them.

PACKAGING

They are packaged in boxes of 100 units. Store in cool, dry conditions.

TECHNICAL FEATURES

MATERIAL: Rigid PVC
WIDTH: 30 mm approx.

(FR) DESCRIPTION

CapaTherm Unión Perfil de Arranque est une pièce en PVC qui permet de lier les profilés de démarrage. Ces pièces assurent l'absorption des dilatations que pourrait avoir le profilé métallique de démarrage. Ils seront utilisés dans notre système d'isolation pour l'extérieur, CAPATHERM.

APPLICATIONS

CapaTherm Unión Perfil de Arranque sera utilisé comme lien pour notre profilé de démarrage dans notre système d'isolation SITE pour l'extérieur CAPATHERM.

MODE D'EMPLOI

Il sera placé aux extrémités du profilé de démarrage en liant les deux.

PRÉSENTATION

Il sera présenté dans une boîte de 100 unités. Conserver dans un endroit frais et sec.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MATÉRIAUX: PVC rigide
LARGUEUR: 30 mm approx.



capaTherm
Malla 160 gr

(ES) Alta resistencia a la tracción. Gran deformabilidad
Resistencia a los álcalis
Rápida puesta en servicio

(EN) High tensile strength. Great deformability
Resistance to alkalis
Fast commissioning

(FR) Résistance élevée à la traction. Grande déformabilité
Résistance aux álcalis
Mise en service rapide

info+

(ES) DESCRIPCIÓN

Malla de fibra de vidrio de 160 gr para aplicación en el sistema de aislamiento térmico de fachadas por el exterior, SATE, CAPATHERM.

APLICACIONES

Aplicación como refuerzo y consolidación del sistema de aislamiento CAPATHERM.

MODO DE EMPLEO

- Aplicar una primera mano del producto APLICATEC RENOVACIÓN con llana dentada de 6x6 cm u 8x8 cm.
- Colocar la malla sobre la capa de mortero y presionar con llana de acero hasta su total hundimiento.
- Recoger el material sobrante dejando secar esa capa.
- Aplicar una segunda capa de 1-3 mm, para proceder a cubrir la malla en su totalidad, con llana de acero biselada.
- La malla será solapada un mínimo de 10 cm así como con el resto de mallas del sistema.

PRESENTACIÓN

capaTherm Malla 160 gr. se presenta en rollos de 50 m^2 los cuales deberán de conservarse en un lugar fresco y seco.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Longitud de rollo: 50 m. Altura de rollo: 1 m. Peso malla tratada: 160 gr / m2. Tamaño de cuadrícula: 5x4 mm.

(EN) DESCRIPTION

160 g glass fibre mesh for use in the thermal insulation system for external walls, ETICS, CAPATHERM.

APPLICATIONS

Application for reinforcement and consolidation of the CAPATHERM insulation system.

INSTRUCTIONS FOR USE

- Apply a first coat of the product APLICATEC RENOVACIÓN with a 6 x 6 or 8 x 8 cm notched trowel.
- Place the mesh over the layer of mortar and press with the trowel until the mesh is completely covered.
- Collect the excess material, allowing that layer to dry.
- Apply a second 1-3 mm coat with a steel trowel with bevelled edges to completely cover the mesh.
- The mesh should overlap by a minimum of 10 cm, like the rest of the mesh in the system.

PACKAGING

capaTherm Malla 160 g. is packaged in 50 m^2 rolls, to be stored in cool, dry conditions.

TECHNICAL FEATURES

Roll length: 50 m. Roll height: 1 m.
Treated mesh weight: 160 g/m^2.
Grid size: 5x4 mm.

(FR) DESCRIPTION

Maille en fibre de verre de 160 gr pour application dans le système d'isolation thermique de façades pour extérieur, SITE, CAPATHERM.

APPLICATIONS

Application comme renforcement et consolidation du système d'isolation CAPATHERM.

MODE D'EMPLOI

- Appliquer une première couche du produit APLICATEC RENOVACIÓN avec une truelle dentée de 6x6 cm ou 8x8 cm.
- Placer la maille sur la couche de mortier et appuyer avec une truelle en acier jusqu'à son immersion totale.
- Retirer le surplus de matériau et laisser cette couche sécher.
- Appliquer une seconde couche de 1-3 mm, pour recouvrir entièrement la maille, avec une truelle en acier biseautée.
- La maille sera recouverte de 10 cm minimum ainsi que les autres mailles du système.

PRÉSENTACION

capaTherm Malla 160 g. se présente en rouleaux de 50 m2 qui devront être gardés dans un lieu frais et sec.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Longueur du rouleau: 50 m. Hauteur du Rouleau: 1 m. Poids maille traitée: 160 g/m^2. Taille de la grille: 5x4 mm.



capaTherm
Malla 300 gr

info+

(ES) Alta resistencia a la tracción. Gran deformabilidad
Resistencia a los álcalis
Especial refuerzo zonas accesibles

(EN) High tensile strength. Great deformability
Resistance to alkalis
Special reinforcement of accessible areas

(FR) Résistance élevée à la traction. Grande déformabilité
Résistance aux álcalis
Renforcement spécial des zones accessibles

(ES) DESCRIPCIÓN

Malla de fibra de vidrio de 300 gr para aplicación en el sistema de aislamiento térmico de fachadas por el exterior, SATE, CAPATHERM.

APLICACIONES

Aplicación como refuerzo y consolidación del sistema de aislamiento CAPATHERM.

MODO DE EMPLEO

- Aplicar una primera mano del producto APLICATEC RENOVACIÓN con llana dentada de 6x6 cm u 8x8 cm.
- Colocar la malla capaTherm MALLA 160 gr sobre la capa de mortero y presionar con llana de acero hasta su total hundimiento.
- Aplicar una segunda mano del producto APLICATEC RENOVACIÓN con llana dentada de 6x6 cm u 8x8 cm.
- Colocar la malla capaTherm MALLA 300 gr sobre la capa de mortero y presionar con llana de acero hasta su total hundimiento.
- Recoger el material sobrante dejando secar esa capa.
- Aplicar una segunda capa de 1-3 mm, para proceder a cubrir la malla en su totalidad, con llana de acero biselada.
- La malla será solapada un mínimo de 10 cm así como con el resto de mallas del sistema.

PRESENTACIÓN

capaTherm Malla 300 gr. se presenta en rollos de 50 m^2 los cuales deberán de conservarse en un lugar fresco y seco.

CARATERÍSTICAS TÉCNICAS

Longitud de rollo: 50 m. Altura de rollo: 1 m. Peso malla tratada: 300 gr / m^2. Tamaño de cuadrícula: 5x4 mm.

(EN) DESCRIPTION

300 g glass fibre mesh for use in the thermal insulation system for external walls, ETICS, CAPATHERM.

APPLICATIONS

Application for reinforcement and consolidation of the CAPATHERM insulation system.

INSTRUCTIONS FOR USE

- Apply a first coat of APLICATEC RENOVACIÓN with a 6 x 6 or 8 x 8 cm notched trowel.
- Place the mesh capaTherm MALLA 160 g on the layer of mortar and press with a steel trowel until it is completely covered.
- Apply a second layer of APLICATEC RENOVACIÓN with a notched 6 x 6 or 8 x 8 cm trowel.
- Place the mesh capaTherm MALLA 300 g on the layer of mortar and press in with a steel trowel until it is completely covered.
- Clear up all excess material and leave this layer to dry.
- Apply a second 1-3 mm layer to fully cover the mesh using a steel trowel with bevelled edges.
- The mesh should overlap by a minimum of 10 cm, like the rest of the mesh in the system.

PACKAGING

capaTherm Malla 300 g. is packaged in 50 m^2 rolls, to be stored in cool, dry conditions.

TECHNICAL FEATURES

Roll length: 50 m. Roll height: 1 m. Treated mesh weight: 300 g/m2. Grid size: 5x4 mm.

(FR) DESCRIPTION

Maille en fibre de verre de 300 gr pour application dans le système d'isolation thermique de façades pour extérieur, SITE, CAPATHERM.

APPLICATIONS

Application comme renforcement et consolidation du système d'isolation CAPATHERM.

MODE D'EMPLOI

- Placer la maille capaTherm MALLA 160 gr sur la couche de mortier et appuyer avec une truelle en acier jusqu'à son immersion totale.
- Appliquer une première couche du produit APLICATEC RENOVACIÓN avec une truelle dentée de 6x6 cm ou 8x8 cm.
- Placer la maille capaTherm MALLA 300 gr sur la couche de mortier et appuyer avec une truelle en acier jusqu'à son immersion totale.
- Retirer le surplus de matériau et laisser cette couche sécher.
- Appliquer une seconde couche de 1-3 mm, pour recouvrir entièrement la maille, avec une truelle en acier biseautée.

PRÉSENTATION

capaTherm Malla 300 g. se présente en rouleaux de 50 m^2 qui devront être gardés dans un lieu frais et sec.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Longueur du rouleau: 50 m. Hauteur du Rouleau: 1 m. Poids maille traitée: 300 g/m^2. Taille de la grille: 5x4 mm.



capaTherm **Perfil Junta Dilatación**

(ES) Resistente a los Rayos UV
Resolución de junta de dilatación
Rápida y fácil puesta en servicio

(EN) Resistant to UV Rays
Dilation board resolution
Quick and easy commissioning

(FR) Résistant aux rayons UV
Résolution du conseil de dilatation
Mise en service rapide et facile

info+

(ES) DESCRIPCIÓN

CapaTherm Perfil Junta Dilatación es un perfil con PVC con malla de fibra de vidrio de alta resistencia a los álcalis, para la resolución de las juntas de dilatación verticales y planas de una fachada. Se usarán en nuestro sistema de aislamiento por el exterior, CAPATHERM.

APLICACIONES

CapaTherm Perfil Junta Dilatación se usará en la realización de las juntas de dilatación verticales y planas de nuestro sistema SATE de aislamiento por el exterior CAPATHERM.

MODO DE EMPLEO

Aplicar mortero adhesivo APLICATEC RENOVACIÓN en ambos lados de la junta de dilatación.
Embutir CapaTherm Perfil Junta Dilatación en la junta de dilatación de obra.
Regularizar con el mortero adhesivo APLICATEC RENOVACIÓN.

(EN) DESCRIPTION

CapaTherm Perfil Junta Dilatación is a profile with PVC with fiber glass mesh with high resistance to alkalis, for the resolution of the vertical and flat expansion joints of a façade. They will be used in our exterior insulation system, CAPATHERM.

APPLICATIONS

CapaTherm Perfil Junta Dilatación will be used in the realization of the vertical and flat expansion joints of our ETICS system of insulation on the outside CAPATHERM.

INSTRUCTIONS FOR USE

Apply APLICATEC RENOVACIÓN adhesive mortar on both sides of the expansion joint.
Mortise CapaTherm Perfil Junta Dilatación in the construction joint site.
Regularize with the adhesive mortar APLICATEC RENOVACIÓN.

(FR) DESCRIPTION

CapaTherm Perfil Junta Dilatación est un profilé en PVC avec un maillage en fibre de verre à haute résistance aux alcalis, pour la résolution des joints de dilatation verticaux et plats d'une façade. Ils seront utilisés dans notre système d'isolation extérieure, CAPATHERM.

APPLICATIONS

CapaTherm Perfil Junta Dilatación sera utilisé dans la réalisation des joints de dilatation verticaux et plats de notre système d'isolation SITE extérieur CAPATHERM.

MODE D'EMPLOI

Appliquer le mortier adhésif APLICATEC RENOVACIÓN sur les deux côtés du joint de dilatation.
Intégrer dans le joint de dilatation.
Régulariser avec le mortier adhésif APLICATEC RENOVACIÓN.



capaTherm
Perfil Junta Dilatación

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / TECHNICAL FEATURES / CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Longitud de rollo / Roll length / Longueur du rouleau: 50 m. Altura de rollo / Roll height / Hauteur du rouleau: 1 m. Peso malla tratada / Treated mesh weight / Poids maille traitée: 300 gr/m². Tamaño de cuadrícula / Grid size / Taille de la grille: 5x4 mm.
CERTIFICACIÓN / CERTIFICATION / CERTIFICATION: ISO 9001:2008
MATERIAL: PVC GOMA Y RED EN FIBRA DE VIDRIO / MATERIAL : RUBBER PVC AND MESH IN GLASS FIBER / MATERIAU: CAOUTCHOUC PVC ET RESEAU EN FIBRE DE VERRE
CERTIFICADO ITT N. / CERTIFICATE ITT N. / CERTIFICAT ITT N. : ITT-PDC/1226-2010

Características / Features / Caractéristiques	Tejido base / Base tissue / Tissu de base	Trama / Weft / Trame	Ud de medida / Measure unit / Unité de mesure
	25 x 2	20,5	por 10 cm / per 10 cm / par 10 cm
Altura estándar / Standard height / Hauteur standard	110		cm
Longitud del rollo / Roll length / Longueur du rouleau	50		m
Espesor del tejido tratado / Treated tissue thickness / Epaisseur de tissu traite	0,52		mm
Peso del tejido tratado / Treated tissue weight / Poids de tissu traite	131		g/m²
Gramaje de malla / Grating of mesh / Réseau de maille	160 + - 5%		min g/m²
Contenido combustible (LOI) / Fuel content (LOI) / Contenu de carburant (LOI)	20%		% od mass
Tipo de tratamiento / Mesh size / Taille de la maille	Resistente sin emolientes alcalinos / Resistant without alkaline emollients / Résistant sans émollients alcalins		
Dimensión malla / Dimensión malla / Dimensión malla	3,5 x 3,6		mm

	Resistencia a la tracción / Tensile strength / Résistance à la traction	
	Valor nominal / Nominal value / Valeur nominale	Valor individual / Individual value / Valeur individuelle
Condición estándar / Standard condition / Condition standard	2000 / 2200	1900 / 1900
Solución 5% NaOH / Solution 5% NaOH / Solution 5% NaOH	1140 / 1300	1200 / 1200
Test rápido / Rapid test / Test rapide	1500 / 1700	1250 / 1250
Solución 3 iont / Solution 3 iont / Solution 3 iont	-	1000 / 1000
		50 % / 50 %



capaTherm
Perfil Esquinero

ES Refuerzo de los cantos
Malla con propiedades antiálcalis
Rápida y fácil puesta en servicio

EN Reinforcement of the corners
Mesh with anti-alkaline properties
Quick and easy commissioning

FR Renforcement des angles
Mesh avec des propriétés anti-alcalines
Mise en service rapide et facile

info+

ES DESCRIPCIÓN

CapaTherm Perfil Esquinero es una pieza de PVC rígido compuesta de una parte de PVC y una segunda parte de malla de fibra de vidrio con propiedades antiálcalis para formar alineados y cantoneras perpendiculares.

APLICACIONES

CapaTherm Perfil Esquinero se usará para formar alineados y cantoneras perpendiculares. Se usará en nuestro sistema SATE de aislamiento por el exterior CAPATHERM.

MODO DE EMPLEO

• Colocar mortero adhesivo APLICATEC RENOVACIÓN y fijar el perfil nivelándolo.
• Embutir la malla con el adhesivo APLICATEC RENOVACIÓN hasta su total cubrición.

PRESENTACIÓN

Se presentará en cajas de 60 unidades. Conservar en un ambiente fresco y seco.

EN DESCRIPTION

CapaTherm Perfil Esquinero is a piece of rigid PVC consisting of a PVC part and a second part of fibreglass mesh with anti-alkali properties used to form perpendicular lines and corners.

APPLICATIONS

CapaTherm Perfil Esquinero is used for creating perpendicular lines and corners. It is used with our ETICS CAPATHERM external insulation system.

INSTRUCTIONS FOR USE

• Place APLICATEC RENOVACIÓN adhesive mortar, place the profile and level it out.
• Pack the mesh with APLICATEC RENOVACIÓN adhesive until it is completely covered.

PACKAGING

It is packaged in boxes containing 60 units. Store in cool, dry conditions.

FR DESCRIPTION

CapaTherm Perfil Esquinero est une pièce en PVC rigide, composé d'une partie de PVC et d'une seconde partie en maille en fibre de verre, avec des propriétés antialcalis pour former des alignements et des angles perpendiculaires.

APPLICATIONS

CapaTherm Perfil Esquinero sera utilisé pour former des alignements et des angles perpendiculaires. Il sera utilisé dans notre système SITE d'isolation pour l'extérieur, CAPATHERM.

MODE D'EMPLOI

• Placer le mortier adhésif APLICATEC RENOVACIÓN et fixer le profilé en le nivelant.
• Insérez la maille avec l'adhésif APLICATEC RENOVACIÓN jusqu'à ce qu'elle soit complètement recouverte.

PRESENTACIÓN

Il sera présenté en boîtes de 60 unités. À conserver dans un endroit frais et sec.



capaTherm
Perfil Esquinero

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / TECHNICAL FEATURES / CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CERTIFICACIÓN / CERTIFICATION / CERTIFICATION: ISO 9001:2008

MATERIAL: PVC GOMA Y RED EN FIBRA DE VIDRIO / MATERIAL : RUBBER PVC AND MESH IN GLASS FIBER / MATERIAU: CAOUTCHOUC PVC ET RESEAU EN FIBRE DE VERRE

CERTIFICADO ITT N. / CERTIFICATE ITT N. / CERTIFICAT ITT N. : ITT-PDC/1226-2010

Características / Certification / Certification	Tejido base / Base tissue / Tissu de base	Trama / Weft / Trame	Ud de medida / Measure unit / Unité de mesure
	25 x 2	20,5	por 10 cm / per 10 cm / par 10 cm
Altura estándar / Standard height / Hauteur standard	110		cm
Longitud del rollo / Roll length / Longueur du rouleau	50		m
Espesor del tejido tratado / Treated tissue thickness / Epaisseur de tissu traite	0,52		mm
Peso del tejido tratado / Treated tissue weight / Poids de tissu traite	131		g/m^2
Gramaje de malla / Fuel content / Réseau de maille	160 + - 5%		min g/m^2
Contenido combustible (LOI) / Fuel content (LOI) / Contenu de carburant (LOI)	20%		% od mass
Tipo de tratamiento / Treatment type / Type de traitement	Resistente sin emolientes alcalinos / Resistant without alkaline emollients / Résistant sans émollients alcalins		
Dimensión malla / Mesh size / Taille de la maille	3,5 x 3,6		mm

	Resistencia a la tracción / Tensile strength / Résistance à la traction	
	Valor nominal / Nominal value / Valeur nominale	Valor individual / Individual value / Valeur individuelle
Condición estándar / Standard condition / Condition standard	2000 / 2200	1900 / 1900
Solución 5% NaOH / Solution 5% NaOH / Solution 5% NaOH	1140 / 1300	1200 / 1200
Test rápido / Rapid test / Test rapide	1500 / 1700	1250 / 1250
Solución 3 iont / Solution 3 iont / Solution 3 iont	-	1000 / 1000
		50 % / 50 %

capaTherm
Perfil de Arranque Goterón

ES Colocación en perfilería de arranque de sistemas SATE
Refuerzo del sistema en el perfil de arranque
Rápida y fácil puesta en servicio

EN Positioning of base profiles for ETICS systems
Reinforcement of the base profile system
Quick and easy commissioning

FR Placement dans le profilés de demarrage des systèmes SITE
Renforcement du système dans le profilé de démarrage
Mise en service simple et rapide

info+

ES

DESCRIPCIÓN

CapaTherm Perfil de Arranque Goterón es una pieza de PVC que permite la unión entre perfiles de arranque. Estas piezas aseguran la absorción de las dilataciones que pudiera presentar la perfilería metálica de arranque. Se usarán en nuestro sistema de aislamiento por el exterior, CAPATHERM.

MODO DE EMPLEO

• Una vez colocada la perfilería de arranque, capaTherm Perfil de Arranque, se procederá al montaje de esta perfilería.
• Colocar la parte superior sobre la perfilería y presionar hasta que se encaje sobre ella.

PRESENTACIÓN

Se presentará en cajas de 60 unidades. Conservar en un ambiente fresco y seco.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MATERIAL 1:
PVC rígido. LONGITUD: 2,5 m. aproximadamente.
MATERIAL 2:
Fibra de vidrio. ALTURA: 5 mm aproximadamente.

EN

DESCRIPTION

CapaTherm Perfil de Arranque Goterón is a piece of PVC that allows the union between boot profiles. These pieces ensure the absorption of the dilatations that the metallic starting grid could have. They will be used in our insulation system from the outside, CAPATHERM.

INSTRUCTIONS FOR USE

• Once CapaTherm Perfil de Arranque is in place, start placing this profile.
• Place the upper part of the profile and press until it fits together.

PACKAGING

It is packaged in boxes of 60 units. Store in cool, dry conditions.

TECHNICAL FEATURES

MATERIAL 1:
Rigid PVC. LENGTH: 2.5 m approx.
MATERIAL 2:
Fibreglass. HEIGHT: 5 mm approx.

FR

DESCRIPTION

CapaTherm Perfil de Arranque Goterón est un morceau de PVC qui permet l'union des profils de démarrage. Ces pièces assurent l'absorption des dilatations que pourrait avoir la grille de départ métallique. Ils seront utilisés dans notre système d'isolation de l'extérieur, CAPATHERM.

MODE D'EMPLOI

• Une fois le CapaTherm Perfil de Arranque placé, on procèdera au montage de ce profilé.
• Placer la partie supérieure sur le profilé et appuyer jusqu'à ce qu'elle s'emboîte dedans.

PRÉSENTATION

Il sera présenté en boîtes de 60 unités. À conserver dans un endroit frais et sec.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MATÉRIAUX 1:
PVC rigide. LONGUEUR: 2.5 m approx.
MATÉRIAUX 2:
Fibre de verre. HAUTEUR: 5 mm approx.

capaTherm Separador Perfil de Arranque

(ES) Mejora la planimetría del perfil de arranque
Rápida y fácil puesta en servicio

(EN) Improves base profile planimetry
Quick and easy commissioning

(FR) Améliore la planimétrie du profilé de démarrage
Mise en service simple et rapide

info+

(ES) DESCRIPCIÓN

CapaTherm Separador Perfil de Arranque es una pieza de PVC que permite asegurar la planimetría de los perfiles de arranque. Estas piezas aseguran la absorción de las diferencias de planimetría en la perfilería metálica de arranque.

APLICACIONES

CapaTherm Separador Perfil de Arranque se usará para asegurar la correcta planimetría de la perfilería de arranque en nuestro sistema SATE de aislamiento por el exterior CAPATHERM

MODO DE EMPLEO

Se colocará entre la perfilería de arranque y el soporte original donde vamos a fijar nuestro sistema de aislamiento por el exterior.

PRESENTACIÓN

Se presentará en cajas de 60 unidades. Conservar en un ambiente fresco y seco.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MATERIAL: PVC rígido.
ESPESOR: 3 y 4 mm.

(EN) DESCRIPTION

The CapaTherm Separador Perfil de Arranque is a piece of PVC which allows you to ensure the planimetry of the base profiles. These pieces ensure the assimilation of differences in planimetry within the metal base profiles.

APPLICATIONS

The capaTherm Separador Perfil de Arranque is used to ensure the correct planimetry in the base profiles in our ETICS, CAPATHERM external insulation system.

INSTRUCTIONS FOR USE

Place between the base profiles and the original surface where the external insulation system will be fixed.

PACKAGING

It is packaged in boxes of 60 units. Store in cool, dry conditions.

TECHNICAL FEATURES

MATERIAL: Rigid PVC.
THICKNESS: 3-4 mm.

(FR) DESCRIPTION

CapaTherm Separador Perfil de Arranque est une pièce en PVC qui permet d'assurer la planimétrie des profils de démarrage. Ces pièces assurent l'absorption des différences de planimétrie dans le profilé métallique de démarrage.

APPLICATIONS

CapaTherm Separador Perfil de Arranque sera utilisé pour garantir la planimétrie correcte de démarrage dans notre système d'isolation SITE pour l'extérieur CAPATHERM.

MODE D'EMPLOI

Il sera placé entre la grille de démarrage et le support d'origine où nous allons fixer notre système d'isolation pour l'extérieur.

PRÉSENTATION

Il sera présenté en boîtes de 60 unités. À conserver dans un endroit frais et sec.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MATÉRIAUX: PVC Rigide.
ÉPAISSEUR: 3-4 mm.



capaTherm EPS Grafito

(ES) Buena resistencia térmica de la placa
Alta estabilidad dimensional de la placa
Rápida puesta en servicio

(EN) Board with good thermal resistance
Board with high dimensional stability
Quick and easy commissioning

(FR) Bonne résistance thermique de la plaque
Haute stabilité dimensionnelle de la plaque
Mise en service rapide

info+

(ES) DESCRIPCIÓN

CapaTherm EPS Grafito son placas de poliestireno expandidas (EPS) con grafito estabilizadas previamente para la realización de aislamiento térmico por el exterior.

APLICACIONES

CapaTherm EPS Grafito se usará en nuestro sistema de aislamiento por el exterior CAPATHERM.

MODO DE EMPLEO

• Proceder al amasado del mortero de pegado APLICATEC RENOVACIÓN añadiendo agua limpia hasta consistencia deseada con una batidora eléctrica a bajas revoluciones.
• Aplicar un cordón perimetral de 3-6 cm de ancho, así como algunas aplicaciones sueltas en la parte central de la placa.
• Pegar la placa sobre el soporte inicial previamente tratado, asegurando que la cara interior de la placa tenga una cantidad de mortero superior al 40-50%.
• Una vez seco el adhesivo usado para el pegado de la placa, proceder a la fijación de la placa con el taco capaTherm ANCLAJE. Se seleccionará la longitud del taco en función a la tabla definida en su ficha técnica.
• Se colocarán una media de 8-9 tacos por m^2.
• Una vez la placa de aislamiento haya sido fijada se procederá a la realización de una capa de regularización, armada con la malla capaTherm MALLA 160 gr, previa a la terminación con los morteros APLICAREV FONDO ACRÍLICO y APLICAREV MORTERO ACRÍLICO.

(EN) DESCRIPTION

CapaTherm EPS Grafito are expanded polystyrene boards (EPS) pre-stabilised with graphite for use on external thermal insulation.

APPLICATIONS

CapaTherm EPS Grafito is used in our CAPATHERM external insulation system.

INSTRUCTIONS FOR USE

• Prepare the APLICATEC RENOVACIÓN adhesive mortar by adding clean water until the desired consistency is achieved using an electric mixer at low speed.
• Apply a 3-6 cm wide perimeter strip as well as some separate applications on the central part of the board.
• Glue the board on the previously treated initial surface, making sure that the interior of the board is covered by mortar on at least 40-50% of its surface.
• Once the adhesive used for the first gluing of the board has dried, begin to fix the board with the capaTherm ANCLAJE. Select the length of the fastening according to the table provided in its technical sheet.
• Place an average of 8-9 fasteners per m^2.
• Once the insulation board is fixed, place a levelling screed, assembled with the capaTherm MALLA 160 gr, before finishing with the APLICAREV FONDO ACRÍLICO and the APLICAREV MORTERO ACRÍLICO.

(FR) DESCRIPTION

CapaTherm EPS Grafito sont des plaques en polystyrène étendues (EPS) préalablement stabilisées, pour la réalisation d'un isolement thermique pour l'extérieur.

APPLICATIONS

CapaTherm EPS Grafito seront utilisés dans notre système d'isolation pour l'extérieur CAPATHERM.

MODE D'EMPLOI

• Procéder au malaxage du mortier de collage APLICATEC RENOVACIÓN en ajoutant de l'eau propre jusqu'à obtenir la consistance souhaitée avec un mélangeur électrique à faible vitesse.
• Appliquer un cordon périphérique de 3 à 6 cm de large, ainsi que quelques applications libres dans la partie centrale de la plaque.
• Coller la plaque sur le support initial précédemment traité, en garantissant que la face intérieure de la plaque ait une quantité de mortier supérieure à 40-50 %.
• Une fois que l'adhésif utilisé pour le collage de la plaque a séché, procéder à la fixation de la plaque avec la cheville capaTherm ANCLAJE. La longueur de la cheville sera choisie en fonction du tableau défini dans sa fiche technique.
• Une moyenne de 8-9 chevilles par m^2 seront placées.
• Une fois la plaque d'isolation fixée, on procédera à la réalisation d'une couche de régularisation, armée d'une maille capaTherm MALLA 160 gr, avant de terminer avec les mortiers APLICAREV FONDO ACRÍLICO et APLICAREV MORTERO ACRÍLICO.



capaTherm
EPS Grafito

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / TECHNICAL FEATURES / CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

		NORMA REGULATION NORMA	UNIDADES UNIT UNIT	CÓDIGO DESIGNACIÓN DESIGNATION CODE CODE DÉSIGNATION	DATOS DATA DONNÉES				ACABADO FINISHING FINITION
DIMENSIONES / DIMENSIONS / DIMENSIONS	ESPESOR / THICKNESS / ÉPAISSEUR	UNE-EN 823	mm	T	40	50	60	100	LISO SMOOTH LISSE
	LONGITUD / LENGTH / LONGUEUR	UNE-EN 822	mm	L	2000	2000	2000	2000	
					2000	2000	2000	2000	
	ANCHURA / WIDTH / LARGEUR	UNE-EN 822	mm	W	1000	1000	1000	1000	
					1200	1200	1200	1200	
FUEGO / FIRE / FEU	FUEGO / FIRE / FEU	UNE-EN 13501	E	E	E	E	E	E	MACHIHEMBRADO GROOVE RAINURE
AISLAMIENTO TÉRMICO / THERMAL INSULATION SOLEMENT THERMIQUE	LAMBDA (90/90)	UNE-EN 12667	W/mK						
TÉRMINO / TERM / TERME		UNE-EN 12939		1532	0,032	0,032	0,031	0,031	
				2531	0,031	0,031	0,031	0,031	
TOLERANCIAS / TOLERANCES / TOLÉRANCES	TOLERANCIAS EN ESPESOR / THICKNESS TOLERANCE / TÓLERANCE EN ÉPAISSEUR	UNE-EN 823	mm	T1	±2	±2	±2	±2	
	RECTANGULARIDAD / SQUARENESS / RECTANGULARITÉ	UNE-EN 824	mm	S1	±5	±5	±5	±5	
	PLANEIDAD / FLATNESS / PLANÉITÉ	UNE-EN 825	mm	P3	±10	±10	±10	±10	
	EN LONGITUD / IN LENGTH / EN LONGUEUR	UNE-EN 822	mm	L1	±0,6%	±0,6%	±0,6%	±0,6%	
	EN ANCHURA / IN WIDTH / EN LARGEUR	UNE-EN 822	mm	W1	±3	±3	±3	±3	
ESTABILIDAD / STABILITY / STABILITÉ	ESTABILIDAD DIMENSIONAL LB. / DIMENSIONAL STABILITY LB. / STABILITÉ DIMENSIONNELLE LB.	UNE-EN 1604	mm	DS(N)S	<5%	<5%	<5%	<5%	
COMPORTAMIENTO MECÁNICO / MECHANICAL BEHAVIOUR / COMPORTEMENT MÉCANIQUE	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN / RESISTANCE TO COMPRESSION / RÉSISTANCE À LA COMPRESSION	UNE-EN 826	Kpa	CS(10)	>65	>65	>65	>65	
MECÁNICO / MECHANICAL / MÉCANIQUE	RESISTENCIA A LA FLEXIÓN / RESISTANCE TO FLEXION / RÉSISTANCE Á LA FLEXION	UNE-EN 12089	Kpa	BS	>50	>50	>50	>50	



capaTherm EPS

(ES) Buena resistencia térmica de la placa
Alta estabilidad dimensional de la placa
Rápida puesta en servicio.

(EN) Board with good thermal resistance
Board with high dimensional stability
Quick and easy commissioning

(FR) Bonne résistance thermique de la plaque
Haute stabilité dimensionnelle de la plaque
Mise en service rapide

info+

(ES) DESCRIPCIÓN

CapaTherm EPS son placas de poliestireno expandidas (EPS) estabilizadas previamente para la realización de aislamiento térmico por el exterior.

MODO DE EMPLEO

• Proceder al amasado del mortero de pegado APLICATEC RENOVACIÓN añadiendo agua limpia hasta consistencia deseada con una batidora eléctrica a bajas revoluciones.

• Aplicar un cordón perimetral de 3-6 cm de ancho, así como algunas aplicaciones sueltas en la parte central de la placa.

• Pegar la placa sobre el soporte inicial previamente tratado, asegurando que la cara interior de la placa tenga una cantidad de mortero superior al 40-50%.

• Una vez seco el adhesivo usado para el pegado de la placa, proceder a la fijación de la placa con el taco capaTherm ANCLAJE. Se seleccionará la longitud del taco en función a la tabla definida en su ficha técnica.

• Se colocarán una media de 8-9 tacos por m^2.

• Una vez la placa de aislamiento haya sido fijada se procederá a la realización de una capa de regularización, armada con la malla capaTherm MALLA 160 gr, previa a la terminación con los morteros APLICAREV FONDO ACRÍLICO y APLICAREV MORTERO ACRÍLICO.

(EN) DESCRIPTION

CapaTherm EPS are expanded polystyrene boards (EPS) which have been pre-stabilised with graphite for use on external thermal insulation.

INSTRUCTIONS FOR USE

• Prepare the APLICATEC RENOVACIÓN adhesive mortar by adding clean water until the desired consistency is achieved using an electric mixer at low speed.

• Apply a 3-6 cm wide perimeter strip as well as some separate applications on the central part of the board.

• Glue the board on the previously treated initial surface, making sure that the interior of the board is covered by mortar on at least 40-50% of its surface.

• Once the adhesive used for the first gluing of the board has dried, begin to fix the board with the capaTherm ANCLAJE. Select the length of the fastening according to the table provided in its technical sheet.

• Place an average of 8-9 fasteners per m^2.

• Once the insulation board is fixed, place a levelling screed, assembled with the capaTherm MALLA 160 gr, before finishing with the APLICAREV FONDO ACRÍLICO and the APLICAREV MORTERO ACRÍLICO.

(FR) DESCRIPTION

CapaTherm EPS sont des plaques en polystyrène étendues (EPS) préalablement stabilisées, pour la réalisation d'un isolement thermique pour l'extérieur.

MODE D'EMPLOI

• Procéder au malaxage du mortier de collage APLICATEC RENOVACIÓN en ajoutant de l'eau propre jusqu'à obtenir la consistance souhaitée avec un mélangeur électrique à faible vitesse.

• Appliquer un cordon périphérique de 3 à 6 cm de large, ainsi que quelques applications libres dans la partie centrale de la plaque.

• Coller la plaque sur le support initial précédemment traité, en garantissant que la face intérieure de la plaque ait une quantité de mortier supérieure à 40-50 %.

• Une fois que l'adhésif utilisé pour le collage de la plaque a séché, procéder à la fixation de la plaque avec la cheville capaTherm ANCLAJE. La longueur de la cheville sera choisie en fonction du tableau défini dans sa fiche technique.

• Une moyenne de 8-9 chevilles par m^2 seront placées.

• Une fois la plaque d'isolation fixée, on procédera à la réalisation d'une couche de régularisation, armée d'une maille capaTherm MALLA 160 gr, avant de terminer avec les mortiers APLICAREV FONDO ACRÍLICO et APLICAREV MORTERO ACRÍLICO.



capaTherm
EPS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / TECHNICAL FEATURES / CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

		NORMA REGULATION NORME	UNIDADES UNIT UNIT	CÓDIGO DESIGNACIÓN DESIGNATION CODE CODE DÉSIGNATION	DATOS DATA DONNÉES				ACABADO FINISH FINITION
DIMENSIONES / DIMENSIONS / DIMENSIONS	ESPESOR / THICKNESS / ÉPAISSEUR	UNE-EN 823	mm	T	40	50	60	100	LISO SMOOTH LISSE
	LONGITUD / LENGTH / LONGUEUR	UNE-EN 822	mm	L	2000	2000	2000	2000	
					2000	2000	2000	2000	
	ANCHURA / WIDTH / LARGEUR	UNE-EN 822	mm	W	1000	1000	1000	1000	
					1200	1200	1200	1200	
FUEGO / FIRE / FEU	FUEGO / FIRE / FEU	UNE-EN 13501	E	E	E	E	E	E	
AISLAMIENTO TÉRMICO / THERMAL INSULATION / ISOLEMENT THERMIQUE	LAMBDA (90/90)	UNE-EN 12667	W/mK	Tipo/Type I	0,046	0,046	0,046	0,046	
		UNE-EN 12939		Tipo/Type III	0,039	0,039	0,039	0,039	
				Tipo/Type IV	0,036	0,036	0,036	0,036	
				Tipo/Type V	0,035	0,035	0,035	0,035	
				Tipo/Type VI	0,033	0,033	0,033	0,033	
TOLERANCIAS / TOLERANCES / TOLÉRANCES	TOLERANCIAS EN ESPESOR / THICKNESS TOLERANCE / TÓLERANCE EN ÉPAISSEUR	UNE-EN 823	mm	T1	±2	±2	±2	±2	
	RECTANGULARIDAD / SQUARENESS / RECTANGULARITÉ	UNE-EN 824	mm	S1	±5	±5	±5	±5	
	PLANEIIDAD / FLATNESS / PLANÉITÉ	UNE-EN 825	mm	P3	±10	±10	±10	±10	
	EN LONGITUD / IN LENGTH / EN LONGUEUR	UNE-EN 822	mm	L1	±0,6%	±0,6%	±0,6%	±0,6%	
	EN ANCHURA / IN WIDTH / EN LARGEUR	UNE-EN 822	mm	W1	±3	±3	±3	±3	
ESTABILIDAD / STABILITY / STABILITÉ	ESTABILIDAD DIMENSIONAL LB. / DIMENSIONAL STABILITY LB. / STABILITÉ DIMENSIONNELLE LB.	UNE-EN 1604	mm	DS(N)S	<5%	<5%	<5%	<5%	
COMPORTAMIENTO / BEHAVIOUR / COMPORTEMENT MECÁNICO / MECHANICAL/ MÉCANIQUE	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN / RESISTANCE TO COMPRESSION / RÉSISTANCE À LA COMPRESSION	UNE-EN 826	Kpa	CS(10)	>65	>65	>65	>65	
	RESISTENCIA A LA FLEXIÓN / RESISTANCE TO FLEXION / RÉSISTANCE Á LA FLEXION	UNE-EN 12089	Kpa	BS	>50	>50	>50	>50	



capaTherm
Perfil de Arranque

(ES) Refuerza el arranque de sistema de aislamiento
Variable en función del aislante seleccionado
Rápida y fácil puesta en servicio

(EN) Reinforcement of the base profile system
Variable function depending on insulation chosen
Quick and easy commissioning.

(FR) Renforce le démarrage du système d'isolation
Variable en fonction de l'isolation choisie
Mise en service simple et rapide

info+

(ES) DESCRIPCIÓN

CapaTherm Perfil de Arranque es un perfil de aluminio en forma de U para el arranque horizontal en zócalos en sistema SATE de aislamiento.

APLICACIONES

CapaTherm Perfil de Arranque se usará como perfil de arranque en nuestro sistema de aislamiento por el exterior CAPATHERM.

MODO DE EMPLEO

• Se colocará el perfil de arranque de manera horizontal sobre el soporte elegido con una altura mínima de 20 cm sobre el suelo.
• Una vez nivelado se fijará mediante un taco de golpe usando una longitud que nos asegure la fijación en el soporte original.
• En la junta de unión de perfiles se usará nuestra junta de unión, capaTherm Unión Perfil de Arranque.

PRESENTACIÓN

Se presentará en caja de 25 unidades con una longitud de 2,5 m. por unidad. Conservar en un ambiente fresco y seco, así como mantener en posición horizontal durante el transporte y almacenamiento.

(EN) DESCRIPTION

The CapaTherm Perfil de Arranque is a U-shaped aluminium profile for the horizontal base on skirting used with the ETICS insulation system.

APPLICATIONS

The CapaTherm Perfil de Arranque is used as a base profile with our CAPATHERM external insulation system.

INSTRUCTIONS FOR USE

• Place the base profile horizontally on the chosen surface at a height of at least 20 cm above the ground.
• Once levelled, fix with a percussion anchor to a length that will ensure fixing into the original support.
• For profile connection joints, use our capaTherm Unión Perfil de Arranque.

PACKAGING

It is packaged in boxes of 25 units with a length of 2.5 m per unit. Store in a cool, dry condition, in a horizontal position during transport and storage.

(FR) DESCRIPTION

CapaTherm Perfil de Arranque est un profilé en aluminium en forme de U pour le démarrage horizontal sur plinthes en système SITE d'isolement.

APPLICATIONS

CapaTherm Perfil de Arranque sera utilisé comme profilé de démarrage dans notre système d'isolation pour l'extérieur CAPATHERM.

MODE D'EMPLOI

• Le profilé de démarrage sera placé horizontalement sur le support choisi, à une hauteur minimale de 20 cm au-dessus du sol.
• Une fois nivelé, il sera fixé à l'aide d'une cheville, en utilisant une longueur qui nous assure la fixation dans le support d'origine.
• Dans le joint d'assemblage de profilés, notre joint d'assemblage, capaTherm Union Profilé de Démarrage, sera utilisé.

PRÉSENTATION

Il sera présenté dans une boîte de 25 unités d'une longueur de 2,5 m par unité. À conserver dans un endroit frais et sec, et le maintenir en position horizontale pendant le transport et le stockage.



capaTherm
Perfil de Arranque

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / TECHNICAL FEATURES / CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Nº CERTIFICADO SGS / SGS CERTIFICATE N. / Nº CERTIFICAT SGS: IT01/0268
CERTIFICACIÓN / CERTIFICATION / CERTIFICAT: UNI EN ISO 9001:2000
TIPO MATERIAL: ALUMINIO / TYPE OF MATERIAL: ALUMINUM / TYPE MATÉRIAU: ALUMINIUM

PRODUCTO Y DESCRIPCIÓN / PRODUCT AND DESCRIPTION / PRODUIT ET DESCRIPTION

CÓDIGO CODE / CODE	DIMENSIONES (mm) DIMENSIONS (mm) / DIMENSIONS (mm)	PESO (gr) WEIGHT (gr) / POIDS (gr)	METROS POR PALET METRES PER PALLET / MÈTRES PAR PALETTE
ZIN32-1680/3E	30 x 2500	150	2025
ZIN32-1680/4E	40 x 2500	170	1725
ZIN32-1680/5E	50 x 2500	190	1275
ZIN32-1680/6E	60 x 2500	210	1175
ZIN32-1680/8E	80 x 2500	240	925
ZIN32-1680/10E	100 x 2500	320	800
ZIN32-1680/12E	120 x 2500	370	675
ZIN32-1680/14	140 x 2500	500	600
ZIN32-1680/16	160 x 2500	600	500



Base de salida, con terminal anti-goteo. Disponible en distintas dimensiones (en función del espesor del panel aislante). Se utiliza como base para la colocación de los paneles aislantes en EPS, como primer paso del SATE.

Base set-up profile with Drip Edge. Available in different dimensions (according to insulation panel thickness). Use as a base for placing EPS insulation panels as the first stage of ETICS.

Base de sortie, avec borne anti-goutte. Disponible en différentes dimensions (en fonction de l'épaisseur du panneau isolant). Il est utilisé comme base pour la mise en place des panneaux isolants en EPS, en tant que première étape du SITE.



capaTherm
Perfil Goterón Ventana

info+

(ES) Refuerzo de dinteles y ventanas
Malla con propiedades antiálcalis
Resuelve el goteo en dinteles de ventanas y puertas
Rápida y fácil puesta en servicio

(EN) Reinforcement for lintels and windows
Mesh with anti-alkali properties
Resolves drips on window and door lintels
Quick and easy commissioning

(FR) Renforcement de linteaux et fenêtres
Maille avec des propriétés antialcalin
Résout l'égouttement dans les linteaux des fenêtres et des portes
Mise en service simple et rapide.

(ES) DESCRIPCIÓN

CapaTherm Perfil Goterón Ventana es una pieza de PVC rígido compuesta de una parte de PVC con sistema antigoteo y una segunda parte de malla de fibra de vidrio con propiedades antiálcalis.

APLICACIONES

CapaTherm Perfil Goterón Ventana se usará en los dinteles de superior de ventanas y puertas, para la formación del goteo. Se usará en nuestro sistema SATE de aislamiento por el exterior CAPATHERM.

MODO DE EMPLEO

• Aplicar mortero APLICATEC RENOVACIÓN sobre el aislante y proceder a la fijación del capaTherm Perfil Goterón Ventana.
• Embutir la parte de la malla con el mortero APLICATEC RENOVACIÓN hasta su total cubrición.

PRESENTACIÓN

Se presentará en cajas de 20 unidades. Conservar en un ambiente fresco y seco.

(EN) DESCRIPTION

The capaTherm Perfil Goterón Ventana is a rigid unit of PVC consisting of a PVC part with a drip edge system and a second part of fibreglass mesh with anti-alkali properties.

APPLICATIONS

The capaTherm Perfil Goterón Ventana is used to catch drips on the upper lintels on windows and doors. It is used with ETICS, our external CAPATHERM insulation system.

INSTRUCTIONS FOR USE

• Apply APLICATEC RENOVATION mortar on the insulation and fix the capaTherm Perfil Goterón Ventana.
• Press the mesh part into the APLICATEC RENOVACIÓN mortar until it is completely covered.

PACKAGING

It is packaged in boxes of 20 units. Store in a cool, dry condition.

(FR) DESCRIPTION

CapaTherm Perfil Goterón Ventana est une pièce en PVC rigide, composé d'une partie en PVC avec un système anti-gouttes et d'une seconde partie en maille en fibre de verre aux propriétés anti-alcalines.

APPLICATIONS

CapaTherm Perfil Goterón Ventana sera utilisé dans les linteaux supérieurs des fenêtres et des portes, pour la formation de l'égouttement. Il sera utilisé dans notre système SITE d'isolation pour l'extérieur CAPATHERM.

MODE D'EMPLOI

• Appliquer le mortier APLICATEC RENOVACIÓN sur l'isolant et procéder à la fixation du capaTherm Perfil Goterón Ventana.
• Insérez la partie de la maille avec le mortier APLICATEC RENOVACIÓN jusqu'à ce qu'elle soit complètement recouverte.

PRÉSENTATION

Il sera présenté dans une boîte de 20 unités. À conserver dans un endroit frais et sec.



capaTherm
Perfil Goterón Ventana

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / TECHNICAL FEATURES / CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Nº CERTIFICADO SGS / SGS CERTIFICATE N. / Nº CERTIFICAT SGS: IT01/0268
CERTIFICACIÓN / CERTIFICATION / CERTIFICAT: UNI EN ISO 9001:2000

MATERIAL 1: PVC CON RED DE FIBRA DE VIDRIO / MATERIAL 1: PVC WITH FIBREGLASS MESH / MATÉRIAUX 1: PVC AVEC FILET EN FIBRE DE VERRE
MATERIAL 2: FIBRA DE VIDRIO / MATERIAL 2: FIBREGLASS / MATÉRIAUX 2: FIBRE DE VERRE
ALTURA - ANCHURA: 10 mm APROXIMADAMENTE / HEIGHT - WIDTH: 10 mm APPROXIMATELY / LONGUEUR - HAUTEUR: 10 mm ENVIRON.



Se utiliza para la protección de las esquinas. Ideal para dinteles de ventanas, intradoses de balcones y cajones de persianas.

Used to protect corners. Ideal for window lintels, for balcony intrados and for window roller blinds boxes.

Est utilisé pour la protection des angles. Idéal pour les linteaux de fenêtres, les intradoses de balcons et caissons à stores.



capaTherm
Perfil Lateral

info+

(ES) Refuerzo de dinteles y ventanas
Malla con propiedades antiálcalis
Resuelve el goteo en dinteles de ventanas y puertas
Rápida y fácil puesta en servicio

(EN) Reinforcement for lintels and windows
Mesh with anti-alkali properties
Resolves drips on window and door lintels
Quick and easy commissioning

(FR) Renforcement de linteaux et fenêtres
Maille avec des propriétés antialcalin
Résout l'égouttement dans les linteaux des fenêtres et des portes
Mise en service simple et rapide

(ES) DESCRIPCIÓN

CapaTherm Perfil Lateral es un perfil de aluminio en forma de U para el cierre lateral y superior del sistema SATE de aislamiento.

APLICACIONES

CapaTherm Perfil Lateral se usará como perfil cierre lateral y superior en nuestro sistema SATE de aislamiento por el exterior CAPATHERM.

MODO DE EMPLEO

•Se colocará el perfil lateral de manera vertical sobre el soporte elegido.
• Una vez nivelado se fijará mediante un taco de golpe usando una longitud que nos asegure la fijación en el soporte original.
• En la parte superior del sistema CAPATHERM, se colocará este perfil para cerrar nuestro sistema por la parte superior.

PRESENTACIÓN

Se presentará en caja de 10 unidades con una longitud de 2,5 m. por unidad. Conservar en un ambiente fresco y seco, así como mantener en posición horizontal durante el transporte y almacenamiento.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CERTIFICACIÓN: UNI EN ISO 9001:2000
TIPO MATERIAL: ALUMINIO
DIMENSIONES (mm)
30 X 2500, 40 X 2500, 50 X 2500, 60 X 2500, 80 X 2500, 100 X 2500, 120 X 2500, 140 X 2500, 160 X 2500

(EN) DESCRIPTION

The CapaTherm Perfil Lateral is an aluminium U-shaped profile for the lateral and upper closure of the ETICS insulation system.

APPLICATIONS

The capaTherm Perfil Lateral is a profile used for lateral and upper closures in our ETICS system of CAPATHERM external insulation.

INSTRUCTIONS FOR USE

• Place the profile vertically on the chosen support.
• Once it is levelled, fix it with a percussion anchor using a length that will ensure a fix in the original support.
• Place this profile on the upper part of the CAPATHERM system to close it.

PACKAGING

It is packaged in boxes of 10 units with a length of 2.5 m per unit. Store in cool, dry conditions, and maintain in a horizontal position during transportation and storage.

TECHNICAL FEATURES

CERTIFICATION: UNI EN ISO 9001:2000
TYPE OF MATERIAL: ALUMINIUM
DIMENSIONS (mm)
30 X 2500, 40 X 2500, 50 X 2500, 60 X 2500, 80 X 2500, 100 X 2500, 120 X 2500, 140 X 2500, 160 X 2500

(FR) DESCRIPTION

CapaTherm Perfil Lateral est un profilé en aluminium en forme de U pour la fermeture latérale et supérieure du système SITE d'isolement.

APPLICATIONS

CapaTherm Perfil Lateral sera utilisé comme profilé de fermeture latérale et supérieure dans notre système d'isolation pour l'extérieur CAPATHERM.

MODE D'EMPLOI

• Le profil latéral sera placé verticalement sur le support choisi.
• Une fois nivelé, il sera fixé à l'aide d'une cheville, en utilisant une longueur qui nous assure la fixation dans le support d'origine.
• Dans la partie supérieure du système CAPATHERM, ce profil sera placé pour fermer notre système par la partie supérieure.

PRÉSENTATION

Il sera présenté dans une boîte de 10 unités d'une longueur de 2,5 m par unité. À conserver dans un endroit frais et sec et, le maintenir en position horizontale pendant le transport et le stockage.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CERTIFICAT: UNI EN ISO 9001:2000
TYPE MATÉRIAUX: ALUMINIUM
DIMENSIONS (mm)
30 X 2500, 40 X 2500, 50 X 2500, 60 X 2500, 80 X 2500, 100 X 2500, 120 X 2500, 140 X 2500, 160 X 2500



capaTherm Perfil Interior Ventana

(ES) Refuerzo del interior de ventana y puertas
Malla con propiedades antiálcalis
Rápida y fácil puesta en servicio

(EN) Reinforcement for lintels and windows
Mesh with anti-alkali properties
Quick and easy commissioning

(FR) Renforcement de linteaux et fenêtres
Maille avec des propriétés antialcalin
Mise en service simple et rapide

info+

(ES) DESCRIPCIÓN

CapaTherm Perfil Interior Ventana es una pieza de PVC rígido compuesta de una parte de PVC y una segunda parte de malla de fibra de vidrio con propiedades antiálcalis. Presenta una parte posterior autoadhesiva para fijación sobre premarco. Este perfil tiene una parte exterior adhesiva para la fijación de un plástico protector.

APLICACIONES

CapaTherm Perfil Interior Ventana se usará para refuerzo interior de ventanas y puertas. Se usará en nuestro sistema SATE de aislamiento por el exterior CAPATHERM.

MODO DE EMPLEO

• Retirar la parte autoadhesiva y proceder a pegado sobre el marco o premarco de la ventana o puerta, posteriormente a la colocación del aislante.
• Retirar el protector adhesivo de la parte exterior para la fijación de un film a modo de elemento protector.
• Una vez finalizada la operación de aplicación final retirar la parte desmontable y sellar el perímetro de la ventana con una silicona adecuada.

PRESENTACIÓN

Se presentará en cajas de 30 unidades. Conservar en un ambiente fresco y seco.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MATERIAL 1: PVC RÍGIDO. LONGITUD: 2,4 m.. aprox.
MATERIAL 2: FIBRA DE VIDRIO. ALTURA: 12 mm aprox.

(EN) DESCRIPTION

The CapaTherm Perfil Interior Ventana is a unit of rigid PVC consisting of a PVC part and a second part of fibreglass mesh with anti-alkali properties. It has self-adhesive back on a sub-frame. This profile has an external adhesive part for fixing a protective plastic film.

APPLICATIONS

The CapaTherm Perfil Interior Ventana is used as internal reinforcement for doors and windows. It is used in our ETICS CAPATHERM external insulation system.

INSTRUCTIONS FOR USE

• After the insulation has been placed, remove the adhesive part and stick to the frame, sub-frame or door.
• Remove the external adhesive in order to glue on a protective film.
• Once the task has been completed, remove the detachable part and seal the edge of the window with a suitable silicone.

PACKAGING

It is packaged in boxes of 30 units. Store in cool, dry conditions.

TECHNICAL FEATURES

MATERIAL 1: RIGID PVC. LENGTH: 2.4 mm approximately.
MATERIAL 2: FIBREGLASS. HEIGHT: 12 mm approximately.

(FR) DESCRIPTION

CapaTherm Perfil Interior Ventana est une pièce en PVC rigide, composé d'une partie en PVC et d'une seconde partie en maille en fibre de verre aux propriétés anti-alcalines. Présente une partie arrière auto-adhésive pour la fixation sur le pré-cadre. Ce profilé a une partie extérieure adhésive pour la fixation d'un plastique de protection.

APPLICATIONS

CapaTherm Perfil Interior Ventana sera utilisé pour le renforcement intérieur des fenêtres et des portes. Il sera utilisé dans notre système SITE d'isolation pour l'extérieur CAPATHERM.

MODE D'EMPLOI

• Retirez la partie auto-adhésive et collez-la sur le cadre ou le pré-cadre de la fenêtre ou de la porte, après avoir mis l'isolant.
• Retirez le protecteur adhésif de la partie extérieure pour la fixation d'un film comme élément de protection.
• Une fois la dernière opération d'application terminée, retirer la partie démontable et sceller le périmètre de la fenêtre avec un silicone approprié.

PRÉSENTATION

Il sera présenté en boîtes de 30 unités. À conserver dans un endroit frais et sec.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MATÉRIAUX 1: PVC RIGIDE. LONGUEUR: 2.4 mm environ.
MATÉRIAUX 2: FIBRE DE VERRE. HAUTEUR: 12 mm environ.

aplicaTec Renovación

(ES) Adhesivo placas de poliestileno
SATE
Renovación de fachadas

(EN) Adhesive for polyethylene boards
ETICS
Renovation of facades

(FR) Adhésif plaques en polystyrène
SITE
Rénovation de façades

info+

(ES) DESCRIPCIÓN

Adhesivo de renovación para interior y exterior, a base de cemento de alta resistencia y áridos secos tamizados y seleccionados al que se le han incorporado aditivos y resinas de altas prestaciones. Se emplea como adhesivo de placas de poliestireno (adhesivo en los SATE) Aislamiento Térmico de las Fachadas por el Exterior. Permeable al vapor de agua.

SOPORTES

Los soportes deben ser estables, resistentes, sanos, planos y limpios de grasas, aceites y pinturas. Tales como morteros de cemento, fábricas de ladrillo, bloque de homigón...

MODO DE EMPLEO

- Comprobar la idoneidad del soporte.
- Amasar hasta conseguir consistencia adecuada.
- Dejar reposar la masa 2 minutos y reamasar antes de aplicar.
- Aplicar sobre el soporte el espesor de 4 mm. Para espesores superiores aplicar en varias capas.

APLICACIONES

Revestimientos interiores y exteriores sobre fábrica de ladrillo o bloque de hormigón para la colocación de paneles aislantes de poliestireno. Aplicación manual o con máquina de proyección.

PRECAUCIONES Y RECOMENCACIONES

No aplicar sobre yeso ni pintura.
No aplicar con previsión de heladas o tiempo lluvioso.
No aplicar con temperaturas inferiores a 5ºC ni superiores a 35ºC.
En uniones entre diferentes materiales o donde existe riesgo de fisuración armar el mortero con una malla de fibra de vidrio.
En superficies absorbentes o muy calientes se recomienda humedecerlas previamente.
No aplicar sobre soportes con hidrofugantes superficiales.
Es un producto listo para mezclar con agua, no añadir ningún tipo de aditivo que pueda alterar sus propiedades.
Utilizar antes de 1 año desde su fecha de envasado y almacenar en un lugar cubierto y seco en su envase original cerrado y al abrigo de la humedad.

(EN) DESCRIPTION

Renovation adhesive for interior and exterior use, with a base of highly- resistant cement with sieved and selected dry sand to which high- performance additives and resins have been added. It is used as an adhesive for polystyrene boards (ETICS adhesive) Thermal Insulation of External Walls. Permeable to water vapour..

SUPPORTS

The supports should be stable, resistant, in good condition, flat and free of any grease, oils and paint. Such as cement mortar, brickworks, cement blocks...

INSTRUCTIONS FOR USE

- Check the suitability of the surface.
- Mix until the right consistency is achieved.
- Leave the mixture to rest for 2 minutes and remix before applying.
- Apply on the support at a thickness of 4 mm. For greater thicknesses apply in various layers.

APPLICATIONS

Interior and exterior facings on brickwork or concrete block for the placing of polystyrene insulation panels. For application by hand or by mortar spraying machine.

PRECAUTIONS AND RECOMMENDATIONS

Do not apply over lime or paint.
Do not apply when frost or rain is forecast.
Do not apply when the temperature is below 5ºC or above 35ºC.
Place the mortar with a fibreglass mesh In joints between different materials or where there is risk of fissures.
Prior dampening of dusty or hot surfaces is recommended.
Do not apply on supports with surface damp-proofing.
This product is ready to be mixed with water, do not add any type of additive that may alter its properties.
Use a year before its packing date and store in a dry, covered place in its original closed packaging and keep away from damp.

(FR) DESCRIPTION

Adhésif de rénovation pour intérieur et extérieur, à base de ciment à haute résistance et de granulats secs tamisés et sélectionnés, à quoi on ajoute des additifs et des résines à haute performance. Est utilisé comme adhésif de plaques en polystyrène (adhésif dans les SITE). Isolation thermique des façades pour l'extérieur. Perméable à la vapeur d'eau.

SUPPORTS

Les supports doivent être stables, résistants, sains, plats et sans graisses, huiles et peintures. Comme les mortiers de ciment, briques, blocs de béton...

MODE D'EMPLOI

- Vérifier la capacité du support.
- Mélanger jusqu'à obtenir la consistance adéquate.
- Laisser la pâte reposer pendant 2 minutes et mélanger à nouveau avant de l'appliquer.
- Appliquer l'épaisseur de 4 mm sur le support. Pour des épaisseurs supérieures, appliquer plusieurs couches.

APPLICATIONS

Revêtements intérieurs et extérieurs sur brique ou bloc de béton, pour la mise en place de panneaux isolants en polystyrène. Application manuelle ou avec machine de projection.

PRÉCAUTIONS ET RECOMMANDATIONS

Ne pas appliquer sur du plâtre ou de la peinture.
Ne pas appliquer par temps de gel ou pluvieux.
Ne pas appliquer à des températures inférieures à 5 °C ou supérieures à 35 °C.
Dans l'assemblage entre différents matériaux où il existe un risque de fissuration, assemblez le mortier avec une maille en fibre de verre.
Sur des surfaces absorbantes ou très chaudes, il est recommandé de les humidifier au préalable. Ne pas appliquer sur des substrats contenant des hydrofuges superficiels. C'est un produit prêt à être mélangé avec de l'eau, n'ajouter aucun type d'additif susceptible d'altérer ses propriétés. Utiliser avant 1 an à compter de la date d'emballage et conserver dans un endroit couvert et sec, dans son emballage d'origine fermé et à l'abri de l'humidité.

aplicaTec
Renovación

(ES) **PRESENTACIÓN:** aplicaTec Renovación se presenta en sacos de papel de 25 Kg, con lámina de plástico antihumedad, en palets retractilados de 1.600 Kg (64 sacos).

(EN) **PRESENTACIÓN:** aplicaTec Renovación is packaged in 25 Kg paper sacks with anti-damp plastic linings, on retractable pallets of 1.600 Kg (64 sacks).

(FR) **PRESENTACIÓN:** aplicaTec Rénovación se présente dans des sacs en papier de 25 kg, avec une feuille de plastique anti-humidité, en palettes enveloppées sous plastique de 1 600 kg (64 sacs).

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / TECHNICAL FEATURES / CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Agua de amasado / Water for the mixture / Eau de mélange	2 % agua / water / eau (±3)
Densidad aparente del producto: / Apparent density of product: / Densté apparente du produit	
En polvo / As powder / En poudre	1,10 (± 0,1) Kg/l
En pasta / As paste / En pâte	1,50 (± 0,1) Kg/l
Endurecido / Hardened / Durci	1,45 (± 0,1) Kg/l
Consumo / Use / Consommation	8 (±) 1 Kg/m2
Reacción al fuego / Reaction to fire / Réaction au feu	Euroclase A1

aplicaRev
Fondo Acrílico

info+

(ES) Fácil aplicación
Mejora la adherencia
Favorece el rendimiento del aplicaRev Mortero Acrílico

(EN) Easy application
Improves adhesion
Improves the performance of aplicaRev Mortero Acrílico

(FR) Application simple
Améliore l'adhésion
Favorise la performance du aplicaRev Mortero Acrílico

(ES) DESCRIPCIÓN

AplicaRev Fondo Acrílico, es una pintura elaborada con una dispersión copolímera y rica en pigmentos cubrientes de alta calidad.

MODO DE EMPLEO

• La aplicación se realiza a brocha, rodillo o pistola.
• Las superficies estarán secas, limpias y libres de cualquier impureza como polvo, arenilla, salitre, hongos, pinturas viejas o mal adheridas, cal, etc. Hormigones y morteros han de estar perfectamente curados y neutralizados.
• Aplicar una capa diluida de aplicaRev Fondo Acrílico, diluyéndose entre un 5 -10% con agua.

APLICACIONES

Revestimientos interiores y exteriores sobre fábrica de ladrillo o bloque de hormigón para la colocación de paneles aislantes de poliestireno. Aplicación manual o con máquina de proyección.

PRECAUCIONES Y RECOMENDACIONES

No aplicar por debajo de 5ºC ni por encima de 30ºC, con sol directo, lluvia o riesgo de heladas.
No debe aplicarse sobre superficies horizontales o con inclinación inferior a 45ªC.
La limpieza de las herramientas se realiza con abundante agua.

ALMACENAMIENTO

Preservar de las bajas temperaturas y de la exposición directa al sol.

(EN) DESCRIPTION

AplicaRev Fondo Acrílico is a paint made with copolymer dispersion and is rich in high quality covering pigments.

INSTRUCTIONS FOR USE

• Apply with brush, roller or spray gun.
• Surfaces should be dry, clean and free from dust, grit, salt residues, mould, old or flaking paint, lime, etc. Cement and mortars should be perfectly cured and neutralised.
• Apply a diluted layer of aplicaRev Acrylic Base, at a dilution with water of between 5 -10%.

APPLICATIONS

Interior and exterior facings on brickwork or concrete block for the placing of polystyrene insulation panels. For application by hand or by mortar spraying machine.

PRECAUTIONS AND RECOMMENDATIONS

Do not apply below 5ºC or above 30ºC, in direct sunlight, rain or when frost is forecast.
It should not be applied to horizontal surfaces or those with an incline of less than 45%.
Tools should be cleaned with plenty of water.

STORAGE

Protect against low temperatures and exposure to direct sunlight.

(FR) DESCRIPTION

AplicaRev Fondo Acrílico, est une peinture élaborée avec une dispersion de copolymère et riche en pigments de revêtement de haute qualité.

MODE D'EMPLOI

• L'application se réalise à la brosse, au rouleau ou au pistolet.
• Les surfaces doivent être sèches, propres et sans impuretés telles que poussière, gravier, salpêtre, champignons, vieilles peintures ou mal adhérées, calcaire, etc. Le béton et le mortier doivent être parfaitement affinés et neutralisés.
• Appliquer une couche diluée de aplicaRev Fond Acrilique, en le diluant dans 5 -10 % d'eau.

APPLICATIONS

Revêtements intérieurs et extérieurs sur brique ou bloc de béton, pour la mise en place de panneaux isolants en polystyrène. Application manuelle ou avec machine de projection.

PRÉCAUTIONS ET RECOMMANDATIONS

Ne pas appliquer à des températures inférieures à 5 °C ou supérieures à 30 °C, en exposition directe au soleil, en cas de pluie ou de gel.
Ne doit pas être appliqué sur des surfaces horizontales ou avec une inclinaison inférieure à 45 °C.
Le nettoyage des outils se fait avec de l'eau abondante.

STOCKAGE

Préserver des basses températures et de l'exposition directe au soleil.

aplicaRev
Fondo Acrílico

(ES) **PRESENTACIÓN:** aplicaRev Fondo Acrílico se presenta en envases de plástico de 20 kg.

(EN) **PACKAGING:** AplicaRev Fondo Acrílico is packaged in 20 Kg plastic tubs.

(FR) **PRÉSENTATION:** AplicaRev Fondo Acrílico se présente dans des emballages en plastique de 20 kg.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / TECHNICAL FEATURES / CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

De la pintura húmeda / For the wet paint / De la peinture humide	
Aspecto / Aspect / Aspect	Dispersión cremosa altamente tixotrópica / Highly viscous thixotropic spread / Dispersion crémeuse hautement thixotrope
Viscosidad (a 25ºC) / Viscosity (at 25ºC) / Viscosité (à 25ºC)	120 ± 10 kw (KREGS-STORMER)
Densidad / Density / Densité	1,53 ± 0,03 Kg/l
Contenido en sólidos / Solids content / Contenu en solides	85% ± 2%
pH	8,5 ± 0,5
Acabado / Finish / Finition	Pétreo mate / Hard matt / Pierre mate
Del Fondo / Base / Du Fond	
Acabado / Finish / Finition	Según carta de colores / According to color chart / Selon carte de couleur
Poder cubriente en seco / Dry convering power / Pouvoir de revêtement à sec	99%
Secado (5ºC - 500 micras) / Dry (at 5ºC and 500 microns) / Séchage (à 5ºC et 500 microns)	Correcto / Correct / Correct
Rendimiento / Performance / Performance	4 a 6 m2 por Kg / 4 a 6 m2 per Kg / 4 a 6 m2 per Kg

aplicaRev
Mortero Acrílico

(ES) Revestimiento acrílico
20 colores
Revestimiento de rehabilitación

(EN) Acrylic lining
20 colours
Lining for refurbishment

(FR) Revêtement acrylique
20 couleurs
Revêtement de renovation

info+

(ES) DESCRIPCIÓN
AplicaRev Mortero Acrílico es un revestimiento impermeabilizante, elaborado con una dispersión copolímera y pigmentos cubrientes y alta durabilidad.

APLICACIONES
Especialmente estudiado para la protección y decoración de fachadas e interiores, sobre los materiales usados normalmente en construcción.

MODO DE EMPLEO
• La aplicación se realiza a llana o pistola de proyección.
• Las superficies estarán secas, limpias y libres de cualquier impureza como polvo, arenilla, salitre, hongos, pinturas viejas o mal adheridas, cal, etc...
• Homogeneizar el producto, mediante batidora eléctrica.
• Aplicar previamente sobre el soporte aplicaRev Fondo Acrílico.
• Aplicar el MORTERO ACRÍLICO a llana por zonas, para después realizar el fratasado (dependiendo de las condiciones ambientales) entre 15 y 30 minutos.
• El fratasado se realiza en círculos. Se fratasará cuando la capa superficial esté consistente.
• Si se aplica a pistola se puede añadir hasta un litro de agua.
• El espesor que se debe dejar para una correcta aplicación es de 2 a 3 mm.

PRECAUCIONES Y RECOMENCACIONES
No aplicar por debajo de 5ºC ni por encima de 30ºC, con sol directo, lluvia o riesgo de heladas.
No debe aplicarse sobre superficies horizontales o con inclinación inferior a 45ªC.
La limpieza de las herramientas se realiza con abundante agua.

ALMACENAMIENTO
Preservar de las bajas temperaturas y de la exposición directa al sol.

(EN) DESCRIPTION
AplicaRev Mortero Acrílico is a waterproofing finish made with copolymer dispersion and covering pigments and is of high- durability.

APPLICATIONS
Specially designed for the protection and decoration of external walls and interiors on materials normally used in construction.

INSTRUCTIONS FOR USE
• Apply with a trowel or spray gun.
• Surfaces should be dry, clean and free from dust, grit, salt residues, mould, old or flaking paint, lime, etc.
• Blend the product with an electric mixer.
• Beforehand, apply aplicaRev Acrylic Base onto the support.
• Apply the ACRYLIC MORTAR by sections using a trowel, and then use the trowel to screed (depending on environmental conditions) between 15 and 30 minutes.
• The screed is carried out in circles. Screed when the surface layer is firm.
• If it is applied with a spray gun, up to a litre of water may be added.
• The thickness required for the correct application is from 2 to 3 mm.

PRECAUTIONS AND RECOMMENDATIONS
Do not apply below 5ºC or above 30ºC, in direct sunlight, rain or when frost is forecast.
It should not be applied to horizontal surfaces or those with an incline of less than 45%.
Tools should be cleaned with plenty of water.

STORAGE
Protect against low temperatures and exposure to direct sunlight.

(FR) DESCRIPTION
AplicaRev Mortero Acrílico est un revêtement imperméabilisant, élaboré à base de dispersion de copolymère et de pigments couvrants et de grande durabilité.

APPLICATIONS
Spécialement étudié pour la protection et la décoration des façades et d'intérieurs, sur les matériaux normalement utilisés dans la construction.

MODE D'EMPLOI
• L'application se fait à la truelle ou au pistolet de protection.
• Les surfaces doivent être sèches, propres et sans impuretés telles que poussière, gravier, salpêtre, champignons, vieilles peintures ou mal adhérées, calcaire, etc.
• Homogénéiser le produit à l'aide d'un mélangeur électrique.
• Appliquer sur le support aplicaRev Fond Acrylique.
• Appliquer le MORTIER ACRYLIQUE à la truelle par zones, pour ensuite réaliser le lissage (selon les conditions climatiques) entre 15 et 30 minutes.
• Le lissage se réalise en cercles. Le lissage se fera quand la couche à la surface est consistante.
• S'il est appliqué au pistolet, on peut ajouter jusqu'à un litre d'eau.
• L'épaisseur à laisser pour une application correcte est de 2 à 3 mm.

PRÉCAUTIONS ET RECOMMANDATIONS
Ne pas appliquer à des températures inférieures à 5 °C ou supérieures à 30 °C, en exposition directe au soleil, en cas de pluie ou de gel.
Ne doit pas être appliqué sur des surfaces horizontales ou avec une inclinaison inférieure à 45 °C.
Le nettoyage des outils se fait avec de l'eau abondante..

STOCKAGE
Préserver des basses températures et de l'exposition directe au soleil.

aplicaRev
Mortero Acrílico

(ES) **PRESENTACIÓN:** aplicaRev Mortero Acrílico se presenta en envases de plástico de 25 kg.

(EN) **PACKAGING:** aplicaRev Mortero Acrílico is packaged in 25 Kg plastic tubs.

(FR) **PRÉSENTATION:** aplicaRev Mortero Acrílico se présente dans des emballages en plastique de 25 kg.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / TECHNICAL FEATURES / CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

De la pintura húmeda / For the wet paint / De la peinture humide	
Aspecto / Appearance /Aspect	Dispersión cremosa altamente tixotrópica / Highly viscous thixotropic spread / Dispersion crémeuse hautement thixotrope
Viscosidad (a 25ºC) / Viscosity (at 25ºC) / Viscosité (à 25ºC)	15.000 mPas +/- 1.000 Kg/l
Densidad / Density / Densité	1,80 ± 0,003 Kg/l
Contenido en sólidos / Solids content / Contenu en solides	85% ± 2%
pH / pH / pH	85% ± 0,5
Acabado / Finish / Finition	Mate gota, gota chafada, fratasado / matt strippled, dashed, skimmed / goutte mate, goutte broyée, lissée
De aplicaRev Mortero Acrílico / For aplicaRev Mortero Acrílico / D'aplicaRev Mortero Acrílico	
Colores / Colours / Couleurs	Según carta de colores / According to color chart / Selon carte de couleur
Finura / Fineness / Finition	aprox. 1 mm / approx. 1 mm / 1 mm env.
Poder cubriente en seco / Dry convering power / Pouvoir de revêtement à sec	100% - 150 micras
Secado (5ºC - 500 micras) / Dry (at 5ºC and 500 microns) / Séchage (à 5ºC et 500 microns)	Correcto / Correct / Correct
Rendimiento / Perfomance / Perfomance	2 Kg/m^2, según parámetros / 2 Kg/m^2, according to parameters / 2 Kg/m^2, selon les paramètres

aplicaCer
Flex C2TE S1

(ES) Especial fachadas
Flexible. Calefacción radiante
Cámaras frigoríficas

(EN) Specially designed for use on façades
Flexible. Radiant heating
Cold storage romos.

(FR) Spécial façades
Flexible. Chauffage rayonnant
Chambres frigorifiques

info+

(ES) DESCRIPCIÓN

Adhesivo cementoso clasificado según la norma UNE EN 12004 como C2TE S1. Especialmente diseñado para la colocación en fachada. Adhesivo compuesto por ligantes hidráulicos y químicos que le confieren una gran adherencia y resistencia a la cizalladura, así como una elevada flexibilidad y un deslizamiento vertical reducido.

MODO DE EMPLEO

• Añadir agua y mezclar manual o mecánicamente hasta consistencia homogénea y trabajable.
• Dejar reposar la masa 5 minutos y reamasar antes de la aplicación.
• Extender la pasta sobre el soporte en paños no superiores a 2 m2, peinando con la llana adecuada. En caso necesario de doble encolado extender también sobre el reverso de la pieza.
• Colocar las piezas cerámicas sobre el producto fresco presionándolas suavemente para conseguir un contacto completo en toda la superficie, aplastando los surcos.
• Dejar una junta de al menos 1,5 mm en interiores y 5 mm en exterior. Esperar 24 h para rejuntado de alicatado y 48 h para solados.
• Respetar juntas perimetrales y estructurales.
• En pavimentos interiores dejar juntas de partición cada 50 m2 y 30 m2 en exterior.

APLICACIONES

Colocación de suelo radiante, baldosa cerámica, gres, mármol, con o sin absorción, en exteriores e interiores, sobre soportes de mortero de cemento, hormigón o placas de cartón yeso.
Indicado para pavimentos de tráfico intenso, revestimientos de fachadas, aplicación sobre antiguos pavimentos. Colocación sobre instalaciones de calefacción radiante o sistemas de refrigeración.
Para formatos superiores a 40x40, y en fachadas, deberá emplearse la técnica del doble encolado.

(EN) DESCRIPTION

Cement-based adhesive, classifi ed as C2TE S1 according to Standard UNE-EN 12004. Specially developed for use on façades. Adhesive made with hydraulic and chemical bonding materials which provide high shear adhesive strength, great fl exibility and reduced vertical slip.

INSTRUCTIONS FOR USE

• Add water and mix by hand or mechanically until you obtain a smooth paste of a workable consistency.
• Leave the paste to stand for 5 minutes and mix again before applying.
• Spread the paste on the surface in sections of a surface area no larger than 2 m2, combing with a suitable trowel. If double gluing is required, spread the mixture over the back of the tile as well.
• Put the ceramic tiles on top of the freshly-laid adhesive, pressing lightly to ensure that the whole tile surface comes into contact with the adhesive, fi lling any grooves.
• Leave a joint of a width of at least 1.5 mm between indoor tiles and at least 5 mm between outdoor tiles. Wait 24 hours before grouting wall tiles and 48 hours before grouting fl oor tiles.
• Respect all perimeter and structural joints.
• Place one partition joint every 50 m2 for indoor fl oor tiling, and one every 30 m2 for outdoor fl oor tiling.

APPLICATIONS

Laying floors with underfl oor heating. Laying absorbent and nonabsorbent ceramic tiles, stoneware or marble on indoor and outdoor cement-based mortar surfaces, concrete or plasterboard.
Suitable for use on floors with high traffic, façades, old floors. Suitable for use in zones with radiant heating or refrigeration systems.
A double glue technique should be used for tiles larger than 40 cm x 40 cm and on façades.

(FR) DESCRIPTION

Ciment colle classé selon la norme UNE EN 12004 comme C2TE S1. Spécialement conçu pour la pose en façade. Adhésif composé de liants hydrauliques et de liants chimiques qui lui confèrent une résistance optimale en cisaillement, ainsi qu'une flexibilité remarquable et un glissement vertical réduit.

MODE D'EMPLOI

• Ajouter de l'eau et gâcher manuellement ou mécaniquement jusqu'à obtenir une consistance homogène et prête à travailler.
• Laisser reposer la pâte 5 minutes et malaxer de nouveau avant l'application.
• Etaler la pâte sur le support, par section de 2 m2 maximum, en égalisant avec la taloche appropriée. Si un double encollage est nécessaire, étaler également au dos de la pièce à poser.
• Placer les pièces céramiques sur le produit frais en appuyant légèrement pour assurer un contact complet sur toute la surface, en écrasant les rainures.
• Laisser un joint d'au moins 1,5 mm à l'intérieur et 5 mm à l'extérieur. Attendre 24 h pour le jointoiement de finition de carrelages de mur et 48 h pour le sol.
• Respecter les joints périphériques et structurels.
• Pour des plachers intérieurs, laisser des joints de fractionnement tous les 50 m2 et tous les 30 m2 à l'extérieur.

APPLICATIONS

Pose de plancher rayonnant, carreaux céramiques, grès, marbre, avec ou sans absorption, à l'extérieur et à l'intérieur, sur des supports de mortier de ciment, de béton ou des panneaux de placoplâtre.
Indiqué pour les dallages soumis à un passage intensif, les revêtements de façade ou l'application sur d'anciens dallages. Pose sur des installations de chauffage rayonnant ou des systèmes de réfrigération.
Pour les formats supérieurs à 40x40 et sur les façades, utiliser la technique du double encollage.

aplicaCer
Flex C2TE S1

ES SOPORTE

Soportes convencionales, revocos y pavimentos de mortero de cemento. El soporte deberá ser resistente, estar perfectamente fraguado y limpio de polvo, pintura, aceite, etc.

PRECAUCIONES Y RECOMENDACIONES

Para soportes de yeso emplear aplicaCer Especial Yeso o aplicaCer Capa Gruesa Extra evitando yesos muertos y enlucidos débiles.
No aplicar con riesgo de heladas o tiempo lluvioso.
En fachadas se recomienda el uso de anclajes mecánicos.
No aplicar con temperaturas inferiores a 5 ºC ni superiores a 35 ºC
En condiciones climatológicas extremas (viento y temperaturas elevadas) se produce un secado más rápido de lo normal provocando una reducción del tiempo de abierto de aplicación.
En caso de altas temperaturas, viento y soportes muy absorbentes conviene humedecer el soporte y esperar a la desaparición de la película de agua, antes de la aplicación del producto.
Comprobar periódicamente que no se ha formado película superficial en el adhesivo extendido, en cuyo caso, sería necesario volver a peinarlo o retirarlo y aplicar producto de nuevo.
Comprobar la pegajosidad de la pasta levantando periódicamente alguna baldosa colocada y observando que está bien adherida.
Utilizarlo antes de 1 año desde su fecha de envasado y almacenar en un lugar cubierto y seco en su envase original cerrado al abrigo de la humedad.

PRESENTACIÓN

AplicaCer Flex C2TE S1 se presenta en sacos de papel con lámina de plástico antihumedad de 25 kg expedidos sobre palets retractilados de 1.600 kg (64 sacos).

EN SURFACES

Conventional surfaces and cement-based mortar fl oors and fi nishes. The application surface must be hard, perfectly set and free from dust, paint, oil, etc.

PRECAUTIONS AND RECOMMENDATIONS

For plaster surfaces, use aplicaCer Especial Yeso or aplicaCer Capagruesa Extra. Avoid applying on dead plaster or weak renderings.
Do not apply this product when frost or rain are forecasted.
Mechanical anchorings should be used on façades.
Do not apply at temperatures below 5°C or above 35°C.
In extreme weather conditions (wind or high temperatures), the product will dry more quickly than usual. This will result in a shorter open time.
In high temperatures, windy conditions or if the application surface is very absorbent, it is advisable to moisten the surface and wait for the film of water to disappear before applying the product.
Check, periodically, that a surface film has not formed on the adhesive paste once it has been spread onto the surface. If a film has formed, remove the product and apply a fresh coat.
Check that the paste is sticky enough by periodically lifting one of the tiles already in place to ensure that it is well stuck down.
Use within 1 year of date of packaging. Store the product in its original packaging in a dry, covered place protected from humidity.

PACKAGING

AplicaCer Flex C2TE S1 is available in 25 kg paper sacks with moisture-proof plastic lining, dispatched on shrink-wrapped pallets weighing a total of 1,600 kg (64 sacks).

FR SUPPORTS

Supports conventionnels, enduits et dalles de mortier de ciment. Le support doit être résistant, parfaitement durci et exempt de poussière, peinture, huile, etc.

PRÉCAUTIONS ET RECOMMANDATIONS

Sur les supports en plâtre, utiliser aplicaCer Especial Yeso ou aplicaCer Capa Gruesa Extra, en évitant les plâtres morts et les enduits fragiles.
Ne pas appliquer en cas de risque de gel ou par temps pluvieux.
Sur les façades, l'emploi d'ancrages mécaniques est conseillé.
Ne pas appliquer à des températures inférieures à 5 ºC ni supérieures à 35 ºC.
Ne pas appliquer dans des zones où il existe un risque d'eau stagnante. Dans des conditions climatiques extrêmes (vent et températures élevées), le séchage est plus rapide que la normale, provoquant une réduction du temps ouvert.
En cas de hautes températures, de vent et de supports très absorbants, il est conseillé d'humidifier le support et d'attendre la disparition du film d'eau avant l'application du produit.
Vérifier régulièrement l'absence de pellicule superficielle sur l'adhésif étalé. Dans le cas contraire, il faudra le peigner de nouveau ou le retirer et appliquer de nouveau le produit.
Vérifier l'adhérence de la pâte en soulevant régulièrement un des carreaux posés et en examinant s'il a bien adhéré.
Utiliser dans un délai d'un an à partir de la date de conditionnement et conserver dans un endroit couvert et sec, dans l'emballage d'origine fermé et à l'abri de l'humidité.

PRÉSENTATION

AplicaCer Flex C2TE S1 est fourni dans des sacs en papier avec film plastique anti-humidité de 25 kg, expédiés sur palettes rétractiles de 1.600 kg (64 sacs).

aplicaCer
Flex C2TE S1

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / TECHNICAL FEATURES / CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Apariencia / Appearance / Aspect	Polvo blanco / White poder / Poudre blanche
Granulometría / Grain size / Granulométrie	< 1 mm
Densidad del polvo / Powder density / Densité de la poudre	1,4 Kg/l
Agua de amasado / Mixing water / Eau de gâchage	6,5-6,7 l/(saco / sack / sac)
Vida de la pasta / Paste life / Durée d'utilisation de la pâte	3 h.
Densidad de la pasta / Paste density / Densité de la pâte	1,5 Kg/l
Tiempo de ajustabilidad / Adjustment time / Délai d'ajustabilité	25 min
Tiempo abierto / Open time / Temps ouvert	30 min
Deslizamiento / Slip / Glissement	≤ 0,5 mm
Adherencia en condiciones normales / Adhesive strength under normal conditions / Adhérence dans des conditions	≥ 2 N/mm²

Adherencia después de ciclo de agua / Adhesive strength after water cycle / Adhérence après immersion dans l'eau	≥ 1,5 N/mm²
Adherencia después de ciclo de calor / Adhesive strength after heat cycle / Adhérence après action de la chaleur	≥ 2 N/mm²
Adherencia después de ciclo hielo-deshielo / Adhesive strength after freeze/ thaw cycling / Adhérence après cycle gel/dégel	≥ 1,5 N/mm²
Adherencia después de 30 minutos / Adhesive strength after 30 minutes / Adhérence après 30 minutes	≥ 1 N/mm²
Deformación transversal / Transverse deformation / Déformation transversale	≥ 2,5 mm
Rendimiento / Yield / Rendement - encolado simple / single glue / encollage simple - encolado doble / double glue / encollage double	 3-4 Kg/m² 6-8 Kg/m²

CapaColor 0-15

(ES) Impermeable
Fácil aplicación. 30 colores
Uso Interior y Exterior. CG2 WA

(EN) Waterproof
Easy to apply. 30 colours
For indoor and outdoor use. CG2 WA

(FR) Imperméable
Facilité d'application. 30 couleurs
Intérieur et extérieur. CG2 WA

info+

(ES) DESCRIPCIÓN

Mortero de cemento portland, aditivos especiales y pigmentos inorgánicos resistentes, para juntas entre 0-15 mm de anchura. CapaColor 0-15 está indicado para el relleno de juntas en todo tipo de baldosas cerámicas y piedra natural. De uso interior y exterior. Impermeable.

MODO DE EMPLEO

- Amasar mecánicamente con agua limpia hasta conseguir una pasta homogénea y de consistencia adecuada.
- Dejar reposar entre 2-5 minutos antes de comenzar la aplicación.
- Comprobar que las juntas estén limpias y sin restos de polvo o adhesivo.
- Humedecer previamente si las condiciones climáticas lo requieren.
- Aplicar la pasta sobre las juntas con llana de caucho hasta conseguir el llenado de la junta. Realizar el acabado una vez comenzado el endurecimiento superficial.

PRECAUCIONES Y RECOMENDACIONES

No aplicar el producto con temperaturas inferiores a 5ºC ni superiores a 35ºC.
No aplicar con previsión de lluvias o heladas.
Evitar el sol directo sobre la aplicación.
Respetar la cantidad de agua de amasado.
En juntas superiores a 15 mm de anchura o profundidad añadir 4 litros de aplica Látex por saco de 20 kg y 1 litro por saco de 5 kg y completar con agua hasta consistencia óptima.

(EN) DESCRIPTION

Portland cement mortar with special additives and resistant inorganic pigments, used to fi ll joints 0 - 15 mm wide. Capacolor 0-15 is suitable for fi lling joints between any ceramic and natural stone tiles. For indoor and outdoor use. Waterproof.

INSTRUCTIONS FOR USE

- Mix mechanically with clean water until you obtain a smooth paste of the required consistency.
- Leave to stand for 2 - 5 minutes before applying.
- Check that joints are clean and free from any dust or adhesive.
- Moisten the application surface if weather conditions require it.
- Fill each joint with paste using a rubber trowel. Carry out the finishing process once the top of the mortar has started to harden.

PRECAUTIONS AND RECOMMENDATIONS

Do not apply at temperatures below 5°C or above 35°C.
Do not apply when frost or rain are forecasted.
Avoid applying when direct sunlight is shining on the application surface.
Always use the exact required amount of water.
For joints exceeding 15 mm in width or depth, add 4 litres of aplica Latex per 20 kg bag and 1 litre per 5 kg bag and fi ll with water until optimal consistency.

(FR) DESCRIPTION

Mortier au ciment portland, additifs spéciaux et pigments inorganiques résistants, pour les joints de 0-15 mm de large. CAPA COLOR 0-15 est conçu pour le remplissage de joints sur tout type de carreau céramique et pierre naturelle. Usage intérieur et extérieur. Imperméable.

MODE D'EMPLOI

- Gâcher au malaxeur avec de l'eau propre, jusqu'à obtenir une pâte homogène ayant la consistance appropriée.
- Laisser reposer de 2 à 5 minutes avant de commencer l'application.
- Vérifier que les joints sont propres et exempts de restes de poussière ou d'adhésif. Humidifier au préalable si les conditions climatiques l'exigent.
- Appliquer la pâte sur les joints à l'aide d'une taloche en caoutchouc, jusqu'à ce que le joint soit rempli.
- Réaliser la finition lorsque la surface commence à durcir.

PRÉCAUTIONS ET RECOMMANDATIONS

Ne pas appliquer à des températures inférieures à 5ºC ni supérieures à 35ºC.
Ne pas appliquer en cas de risque de pluie ou de gel.
Évitez d'appliquer lorsque la lumière directe du soleil brille sur la surface d'application.
Respecter le volume d'eau de gâchage indiqué.
Pour les joints dont la largeur ou la profondeur dépasse 15 mm, ajouter 4 litres de latex acrylique par sac de 20 kg et 1 litre par sac de 5 kg et remplir avec de l'eau jusqu'à consistance optimale

CapaColor 0-15

(ES) **PRESENTACIÓN:** CapaColor 0-15 se presenta en sacos de papel con lámina de plástico de 5 Kg. agrupadas (5 sacos por caja) en palets de 800 Kg. Utlizarlo antes de 1 año desde su fecha de envasado y almacenar en lugar cubierto y seco en su envase original cerrado al abrigo de la humedad.

(EN) **PACKAGING:** Capacolor 0-15 is available in 5 kg paper bags with plastic lining, dispatched on pallets weighing a total of 800 kg (5 bags per box). Use within 1 year of packaging date. Store the product in its original sealed packaging in a dry, covered place protected from humidity.

(FR) **PRÉSENTATION:** Capacolor 0-15 Sacs en papier avec film plastique de 5 kg regroupés (5 sacs par colis) sur palettes de 800 kg. Utiliser dans un délai d'un an à compter de la date d'emballage et conserver dans un endroit couvert et sec, dans l'emballage d'origine fermé et à l'abri de l'humidité.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / TECHNICAL FEATURES / CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Apariencia / Appearance / Aspect	Polvo premezclado / Pre-mixed powder / Poudre prémélangée
Agua de amasado / Mixing water / Eau de gâchage	6,4 l/saco(sack/sac) 20 Kg 1,6 l/saco(sack/sac) 5 Kg
Densidad en pasta / Paste density / Densité en pâte	1,80 ± 0,05 Kg/l
Resistencia a compresión a 28 días / Compressive strength 28 days after application / Résistance en compression à 28 jours	> 25 N/mm^2
Resistencia a flexión a 28 días / Flexural strength 28 days after application / Résistance en flexion à 28 jours	> 5 N/mm^2
Tiempo de vida de la pasta a 20º / Paste life at 20ºC / Durée d'utilisation de la pâte à 20°C	> 60 min
Retracción / Shrinkage / Retrait	< 1 mm/m
Clasificación según UNE EN 13888 / Classification according to Standard UNE-EN 13888 / Classification selon UNE EN 13888	CG2 WA

CÁLCULO DE RENDIMIENTO: kg/m^2
YIELD FIGURES: kg/m^2
CALCUL DE RENDEMENT: kg/m^2

R= 1,82 x Z x H x (10/X + 10/Y).
R= Rendimiento / Yield / Rendement: Kg/m2.
Z: Ancho de la junta en cm / Joint Width in cm / Largeur du joint en cm
H: Profundidad de la junta en cm / Joint Depth in cm / Profondeur du joint en cm
X: Ancho de la baldosa en cm. / Tile Width in cm / Largeur du carreau en cm
Y: Largo de la baldosa en cm. / Tile Length in cm / Longueur du carreau en cm
1,82: Densidad de la pasta (Kg/l) / Paste density (Kg/l) / Densité de la pâte (Kg/l).

CAPA
www.capa.es

SERVICIOS CENTRALES / HEAD OFFICE / SIÈGE SOCIAL

Pza. Carlos Cano, s/n. Edif. Brisas VI, 1º • 04006 Almería • contact@capa.es
Tlf. +34 950 620 620 Fax. +34 950 259 480

FÁBRICAS / FACTORIES / USINES

C/ Málaga, 1. 03690 San Vicente del Raspeig, Alicante (España/Spain/Espagne)
Tlf. +34 965 677 162 • Fax: +34 965 677 166

Pol. Ind. Abanilla, 30640 Abanilla, Murcia (España/Spain/Espagne)
Tlf. +34 968 678 043 • Fax: +34 968 684 046

C.N. 342 Salinas - Archidona, km 185,5
Polígono Industrial de Salinas. 29315 Salinas, Archidona, Málaga (España/Spain/Espagne)
Tlf. +34 952 717 800 • Fax: +34 952 717 801

ISO 9001 BUREAU VERITAS Certification

EMICODE GEV

morteros ecologicos

empresa miembro de AFAM asociación nacional de fabricantes de mortero

ECOP low plastic content